



# Elastorapid



**Dviejų komponentų,  
efektyvūs, labai elastingi,  
greitai džiūvantys,  
vertikaliai neslystantys,  
prailginto stingimo  
laiko cementiniai klijai  
keraminėms plytelėms ir  
akmens gaminiams**



## KLASIFIKAVIMAS PAGAL EN 12004 STANDARTĄ

Elastorapid yra labai elastingi (S2), patobulinti (2), greitai stingstantys (F) cementiniai (C) klijai, neslystantys (T) ir prailginto stingimo laiko (E), priskiriami C2FTE S2 klasei.

**Elastorapid atitiktis deklaruojama ITT sertifikatuose Nr. 25070277/Gi (TUM) ir Nr. 25080024/Gi (TUM) kuriuos išdavė Miuncheno technikos universiteto laboratorija (Vokietija).**

## KUR NAUDOJAMA

Visų rūsių ir dydžių keraminių plytelų (viengubo degimo, dvigubo degimo, porceliano, klinkerio, terakotos ir kt.), natūralaus akmens (marmuro, granito ir kt.) ir iš dalies drėgmėi jautrių dirbtinių medžiagų (pagal MAPEI matmenų stabilumo standartą priskiriamų B klasei) klijavimui ant sienų ir grindų patalpose ir lauke, kai reikia greitai džiūstančių klijų.

## Keli naudojimo pavyzdžiai

- Keraminių plytelų ir akmens dangos įrengimas ant intensyviai eksploatuojamų grindų.
- Greitas grindų remontas (visuomeniniuose pastatuose, pakelės degalinėse, prekybos centruose, oro uostose, pėsčiųjų zonose) net esant aukštai oro temperatūrai. Lyginant su kitais greitai džiūstančiais klijais, ilgesnis paruoštu **Elastorapid** klijų galiojimo laikas leidžia dirbtį su šiais klijais net karštu oru.
- Plytelų klijavimas ant deformacijos veikiamų paviršių (jūrinė fanera, medžio plaušo plokštės (jei pakankamai atsparios vandeniu), senos medinės grindys ir kt.

- Greitas plytelų išklijavimas arba remontas tokiose vietose kaip baseinai, šaldymo kambariai, gamybinės patalpos (alaus daryklos, vyno rūsiai, pieninės ir kt.).
- Didelių matmenų keraminių ir natūralaus akmens plytelų klijavimas ant fasadų, balkonuose, terasose, ant plokščiųjų stogų ir verandose, kuriuos veikia saulės šviesa ir atmosferos krituliai.
- Plytelų klijavimas vietose, kur yra mechaniniai įtempiai ir vibracija (geležinkelio tuneliai, požeminės stotys ir kt.).
- Plytelų klijavimas ant betoninių grindų ir surenkamų gelžbetoninių sienų.
- Didelių plytelų klijavimas ant šildomų grindų ar esamos grindų dangos iš keraminių plytelų, teraco, marmuro ir kt.
- Plytelų klijavimas ant paviršių, kuriuose įrengta **Mapelastic** arba **Mapegum WPS** hidroizoliacija.
- Teplaus akmens (Kararos marmuro ir kt.,) klijavimas.

## TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Elastorapid yra pilkos arba baltos spalvos dvių komponentų klijai, sudaryti iš specialios rišamosios medžiagos ir rinktinės silicio dulkių (A komponentas) bei sintetinės latekso gumos (B komponentas). Sumaišius abu komponentus gaunamas skiedinys su tokiomis techninėmis charakteristikomis:

- mažas klampumas, todėl lengvai tepasi;

# Elastorapid



Elastorapid  
paskleidimas ant  
cementinių grindų  
rantyta mentele



Porceliano plytelii  
dengimas ant plokštės,  
hidroizoliuotos su  
Mapelastic



Porceliano plytelii  
klijavimas ant jūrinės  
faneros substrato su  
Elastorapid

- labai tiksotropiški: **Elastorapid** klijus galima tepti ant vertikalių paviršių ir jie nenuureka. Net didelių matmenų plytelės klijuojamos neslysta žemyn. Plytes galima pradėti klijuoti nuo plokštumos paviršiaus, nenaudojant kryželių tarpams daryti;
- ypač ilgas paruošto klijų mišinio naudojimo laikas, lyginant su kitaip greitai stingstančiais klijais. Dėl to plytes lengva klijuoti vasarą esant karštam orui.;
- gerai padengia nevienodą tarpą tarp nelygaus pagrindo ir plytelės (medžio drožlių plokštė, fanera, betonas ir kt.);
- puikiai limpa prie visų statyboje naudojamų medžiagų;
- iki 10 mm storio klijų sluoksnis sustingsta nesusitraukdamas ir nesuplonėja, kol pasiekiamas didelis mechaninis stipris.

Praėjus vos 2–3 valandom nuo suklijavimo pasiekiamas didelis **Elastorapid** klijų sukibimo stipris, tad grindis ir sienas greitai vėl galima naudoti.

## REKOMENDACIJOS

### Nenaudokite Elastorapid:

- ant metalo, gumos, PVC ar linoleumo;
- klijuoti marmurą ar dirbtines medžiagas, kurie dėl juose esančios drėgmės juda (žalias marmuras, kai kurios skalūno ir smiltainio rūšys, priskiriamos C klasei pagal MAPEI matmenų stabilumo standartą). Tokioms medžiagoms klijuoti labiau tink **Keralastic**, **Keralaistic T** arba **Kerapoxy**.

Pradėjusio stingti skiedinio negalima skiesti vandeniu ir pridedant B komponento.

## NAUDOJIMO TVARKA

### Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti plokščias, stabilus, mechaniskai tvirtas, pakankamai sausas, be atplaišų, riebalų, alyvos, dažų, vaško ir kt. likučių. Ant drėgno pagrindo **Elastorapid** kietėjimas bus ilgesnis. Betoninis pagrindas, ant kurio bus klijuojamos plytelės, neturi trauktis. Dėl to karštu oru išbetonuotas plotą reikia palikti kietėti bent vieną savaitę vienam centimetru storio. Betoninės grindys turi būti kietinamos bent 28 dienas, jeigu jos įrengtas be specialių MAPEI rišiklių betoniňems grindims, tokius kaip **Mapecem**, **Mapecem Pronto**, **Topcem** arba **Topcem Pronto**.

Dampen with water to cool down surfaces which are too hot due to exposure to direct sunlight.

Tiesioginės saulės šviesos įkaitintą paviršių sudrėkinkite vandeniu. Gipso pagrindas ir anhidrito grindys turi būti visiškai sausos (liekamosios drėgmės kiekis ne daugiau 0,5%), pakankamai kietos ir nuvalytos nuo dulkių. Jas reikia nugruntuoti su **Primer G** arba **Eco Prim T**, o drėgmės veikiamas vietas reikia padengti su **Primer S**.

Prieš remontuodami pagrindo plyšius, sutvirtindami greitai džiustančių medžiagų grindis ir išlygindami jų paviršių, perskaitykite atitinkamus MAPEI dokumentus apie pagrindo paruošimą.

### Mišinio paruošimas

Sumaišykite 25 kg pilko arba balto A komponento (cementiniai milteliai) su 6,25 kg B maišytį lėtaeigiu mechaniniu maišytuvu,

pilant miltelius (A komponentas) į lateksą (B komponentas), kol gausite vientisą homogenišką pastą.

Paruošta mišinj galima naudoti 60–75 minutes prie +20°C. Aukštesnėje temperatūroje paruošto mišinio naudojimo laikas gerokai sutrumpėja.

Lyginant su kitaip greitai džiustančiais klijais, ilgesnis paruoštu **Elastorapid** klijų galiojimo laikas leidžia dirbti su šiaisiai klijais net karštū oru.

### Mišinio tepimas

Paruošta **Elastorapid** klijų mišinj paskleiskite ant pagrindo dantytą mentele. Naudokite mentele, kuria būtų galima gerai paskleisti klijus ant klijuojamosios plytelės pusės. Geram sukimui užtikrinti užtepkite ploną sluoksnį **Elastorapid** klijų ant pagrindo plokštaija menteles pusę, o po to iš karto tepkite kitą reikiama storio sluoksnį klijų dantytą mentele, parinkta pagal plytelės tipą ir dydį.

Mozaikos plytelėms iki 5x5 cm dydžio naudokite MAPEI mentele Nr. 4 arba 5 (šeiga 2,5–3 kg/m<sup>2</sup>).

Standartinėms keraminėms plytelėms rekomenduojama naudoti MAPEI mentele Nr. 5 su rombo formos dantukais (šeiga 3,5–4 kg/m<sup>2</sup>).

Klijuojant ant nelygių grindų ar paviršių arba plytes su rantyta klijuojamaja puse, rekomenduojama naudoti MAPEI mentele Nr. 6 su rombo formos dantukais (šeiga 5–6 kg/m<sup>2</sup>).

Labai nelygiems paviršiams arba didelėms plytelėms su dideliais iškilimais klijuojamajoje pusėje rekomenduojama naudoti MAPEI mentele Nr. 10 su kvadratiniais dantukais (šeiga 8 kg/m<sup>2</sup>) arba **Kerafloor** klijams skirtą mentele (iki 1 cm storio sluoksniniui).

Klojant keraminės ar akmens plytelės lauke, plytes reljefine klijuojamaja puse ar didesnes nei 900 cm<sup>2</sup> plytes, dangą, kuria reikia šliufigti vietoje arba kuri bus veikiamā didelių apkrovų, plaukimo ir kitus baseinus, klijus reikia tepti ir ant plytelės, kad abu paviršiai gerai susiliestų.

### Plytelijų klojimas

Plytelijų nereikia sudrékinti prieš klijavimą. Jei plytelijų klijuojama pusė labai dulkėta, patariama įmerkti plytelę į švarų vandenį.

Plytes reikia kloti stipriai prispaudžiant, kad abu klijuojami paviršiai pasidengtų klijais. Normaliomis oro sąlygomis paruošto **Elastorapid** klijų mišinio tinkamumo laikas yra apie 30 min. Šis laikas gali sutrumpėti iki kelijų minučių, dirbant sudėtingomis sąlygomis (tiesioginiai saulės spinduliai, sausa vėjas, aukšta temperatūra) arba jei pagrindas labai sugeria drėgmę.

Pagrindo sušlapinimas prieš tepant klijus prailgins jų tinkamumo laiką. Dažnai tikrinkite, ar ant užteptų klijų paviršiaus nesiformuoja plėvelė, ar jie yra pakankamai drėgnai. Jei ant klijų paviršiaus ima formuoti plėvelė, perbraukite per užteptų klijų sluoksnį dantytą mentele. Nedrékinkite užteptų klijų, jei ant paviršiaus darosi plėvelė. Vanduo jos nepraskies, o suformuos nelimpantį plėvelę.

**Elastorapid** klijais suklijuotos dangos negalima šlapinti ir reikia ją saugoti nuo lietaus bent 3–4 valandas, o nuo tiesioginių karštos saulės spindulių – bent 12 valandų.

### GLAISTYMAS IR IMPREGNAVIMAS

Plytelijų siūles galima glaistyti po 3 val.

## TECHNINIAI DUOMENYS (tipinės reikšmės)

Atitinka šiuos standartus:

- EN 12004, tokis kaip C2FTES2
- ISO 13007-1 tokis kaip C2FTES2

### PRODUKTO IDENTIFIKAVIMO DUOMENYS

#### A KOMPONENTAS:

**Konsistencija:** balti arba pilki milteliai

**Piltinis tankis (kg/m<sup>3</sup>):** 1,250

**Sausųjų medžiagų kiekis (%):** 100

#### B KOMPONENTAS:

**Konsistencija:** skystis

**Spalva:** balta

**Tankis (g/cm<sup>3</sup>):** 1,035

**pH:** 7,5

**Sausųjų medžiagų kiekis (%):** 31

### PRODUKTO NAUDOJIMAS (prie +23°C ir 50% sant. drėg.)

**Maišymo santykis:** balti: A komponentas: 25 kg + B dalis: 6,25 kg  
pilki: B komponentas: 25 kg + B dalis: 6,25 kg

**Mišinio konsistencija:** tiršta pasta

**Mišinio tankis (kg/m<sup>3</sup>):** 1,650

**Mišinio pH:** apie 11

**Naudojimo temperatūra:** nuo +5°C iki +30°C

**Paruošto mišinio galiojimo laikas:** 60-75 minutės

**Atvira pauzė (pagal EN 1346):** ≥ 30 minučių

**Stingimo laikas:** 120-150 minučių

**Galima glaistyti:** po 3 val.

**Galima vaikščioti:** po 3 val.

**Tinkamas naudoti:** po 24 val. (3 dienos baseinams)

### GALUTINĖS SAVYBĖS

#### Priekibos tempiamasis stipris pagal EN 1348 (N/mm<sup>2</sup>):

- pradinis stipris (po 28 dienų): 2,5
- po šiluminio kietinimo: 2,5
- po įmerkimo į vandenį: 1,5
- po šaldymo/šildymo ciklų: 1,8

**Tempiamasis stipris (N/mm<sup>2</sup>)**  
- po 28 dienų: 6,0-7,0

**Gniuždomasis stipris (N/mm<sup>2</sup>)**  
- po 28 dienų: 17,0-18,0

**Atsparumas rūgštims:** blogas

**Atspurumas šarmams:** puikus

**Atspurumas alyvoms:** puikus

**Atspurumas tirpikliams:** puikus

**Naudojimo temperatūra:** nuo -30°C iki +90°C

**Deformacijos klasė pagal EN 12002:** S2 - labai elastiški



*Didelio formato porceliano plytelii dengimas ant betoninio fasado su Elastorapid*

# Elastorapid



tinkamu MAPEI glaistu, kurio būna jvairiu spalvų. Išsiplėtimo siūlės reikia sandarinti specialiu MAPEI sandarikliug.

## POLIRAVIMAS

Paviršių galima poliruoti po 24 valandų.

## GALIMA VAIKŠCIOTI

Ant grindų galima vaikščioti po 3-4 valandų.

## TINKAMOS NAUDOTI

Paviršius yra tinkamas naudoti po 24 valandų. Baseinus galima užpildyti vandeniu po 3 dienų.

## Valymas

Irankiai plaunami vandeniu produktui dar nesukietėjus. Produktui sukietėjus, irrankius bus labai sunku nuvalyti. Valymą palengvins tirpikliai, vaitspiritas ir pan.

## İŞEIGA

- Mozaika ir mažos plytelės (glaistyklė Nr. 4): 2,5-3 kg/m<sup>2</sup>;
- Iprastinio dydžio plytelės (glaistyklė Nr. 5): 3,5-4 kg/m<sup>2</sup>;
- Didelės plytelės ir grindys lauke (glaistyklė Nr. 6): 5-6 kg/m<sup>2</sup>;
- Nelygaus paviršiaus plytelės plytelės pagrindas natūralus akmuo (glaistyklė Nr. 10): 8 kg/m<sup>2</sup> ar daugiau.

## PAKUOTĖ

Elastorapid būna pilkos arba baltos spalvos.

**Elastorapid** balti: 31,25 kg rinkinys, jeina:

A komponentas: 25 kg maišas;

B komponentas: 6,25 kg kibiras.

**Elastorapid** pilki: 31,25 kg rinkinys, jeina:

A komponentas: 25 kg maišas;

B komponentas: 6,25 kg kibiras.

## LAIKYMAS IR SANDĒLIAVIMAS

Originalioje pakuotėje sausoje vietoje

**Elastorapid** galima laikyti 12 mėnesių. Šis produktas atitinka EB Reglamento 1907/2006 (REACH) XVII priedo 47 punkto reikalavimus.

**Elastorapid** komponentą B galima sandėliuoti 24 mėnesius. Saugoti nuo užšalimo.

## PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO SAUGOS NURODYMAI

Instrukciją dėl saugaus produkto naudojimo galite rasti saugos duomenų lape, kurį rasite [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

PRODUKTAS SKIRTAS NAUDOTI PROFESIONALAMS.

## ISPĖJIMAS

Nors techninė informacija ir rekomendacijos šiame produkto duomenų lape yra pateiktos pagal geriausius turimus mūsų duomenis ir patirtį, bet kuriuo atveju visą aukšciau pateikta informaciją reikia vertinti kaip rekomendacinę ir išsitikinti jos tikslumu ilgą laiką ją naudojant; dėl šios priežasties asmuo, norintis naudoti produktą, iš anksto turi išsitikinti, kad jis tinkamai naudoti pagal norimą naudotą paskirtį. Bet kuriuo atveju naudotojas pats yra atsakingas už visas produkto naudojimo paskirtis. Visais atvejais vartotojas pats atsako už visas pasekmes, susijusias su produkto naudojimu.

Dabartinę techninių duomenų lapo versiją rasite mūsų internetinėje svetainėje [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

## TEISINIS PRANEŠIMAS

Šio techninio duomenų lapo (TDL) turinį galima kopijuoti į kitą su projektu susijusį dokumentą, tačiau tas dokumentas nepapildo ir nepakeičia TDL numatyty MAPEI gaminio montavimo metu galiojančių reikalavimų. Naujausių TDL ir informaciją apie garantiją galite atsisiųsti iš svetainės [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

**ESANT BET KOKIEMS ŠIAME TDL ARBA JO PAGRINDU PARENGTUOSE DOKUMENTUOSE PATEIKIAMU FORMULUOČIŲ ARBA REIKALAVIMŲ PAKEITIMAMS, MAPEI NEPRISIMA ATSAKOMYBĘS.**

**Visa trūkstama informacija apie produktą galima pagal užklausimą ir [www.mapei.no](http://www.mapei.no)**

Bet koks šiame techniniame duomenų lape esančių tekstu, nuotraukų ar iliustracijų paskelbimas ar reprodukcija yra draudžiama, o pažidėjimas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.