



Mapecfloor Finish 630

Dviejų komponentų apsauginis akrilinis padengimas vandens pagrindu, skirtas betoninėms, Ultratop ir Ultratop Living grindims



KUR NAUDOJAMA

Mapecfloor Finish 630 specialiai sukurtas apsaugoti cementines sistemas, tokias kaip **Ultratop** ir **Ultratop Living** ir kaip betoninių grindų apsauginis sluoksnis nuo dulkių ir alyvos dėmių.

Keli naudojimo pavyzdžiai

- Skaidrus apsauginis sluoksnis ant savaimė išsilyginančių cementinių grindų **Ultratop** arba **Ultratop Living** pramoniniuose ir/arba visuomeniniuose pastatuose.
- Betoninių grindų apsauga skaidriu sluoksniu nuo dulkių, sandėlių, pagalbinių patalpų ir laboratorijų, kur vyksta neintensyvus eismas ir kartais išsilieja neagresyvūs skysčiai.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Mapecfloor Finish 630 yra MAPEI mokslinių tyrimų laboratorijoje sukurtos receptūros dviejų komponentų vandeninė akrilo dervos dispersija, suteikianti betoninėms grindims cheminį ir mechaninį atsparumą.

Tepkite **Mapecfloor Finish 630** vaškavimo šepėčiu, voleliu arba beoriu purkštuvu nuo 60 iki 100 mikronų storio sluoksniu.

Sukietėjęs produktas pagerina juo padengto paviršiaus mechanines savybes, o ypač suteikia atsparumą cheminėms medžiagoms ir sumažina vandens įgeriamumą.

Mapecfloor Finish 630 padengti paviršiai turi tokias eksploatacines charakteristikas:

- geras atsparumas trinčiams;
- didesnis atsparumas cheminėms medžiagoms;
- mažas sugeriamumas (vandens ir alyvos).

REKOMENDACIJOS

- Vienam sluoksniui nenaudokite daugiau nei 100 g/m² produkto. Naudojant didesnį kiekį gali atsirasti dengiamo sluoksnio defektų.
- Netepkite **Mapecfloor Finish 630** ant dulkelio, ištrupėjusio ar netvirto paviršiaus.
- Netepkite **Mapecfloor Finish 630** ant nešvaraus paviršiaus arba alyvos ir riebalais įsigėrusio paviršiaus, nes tie nešvarumai pablogins produkto sukibimą su pagrindu.
- Produktą tepkite nepraėjus valandai nuo dviejų komponentų sumaišymo. Praėjus ilgiau nei valandai, B komponentas praras savo efektyvumą ir prie A komponento vėl reikės pridėti B komponento.
- Saugokite **Mapecfloor Finish 630** nuo užšalimo.

TECHNINIAI DUOMENYS (tipinės reikšmės)

PRODUKTO IDENTIFIKAVIMO DUOMENYS

	A komponentas	B komponentas
Spalva:	pieno baltumo	skaidri
Išvaizda:	skystas	skystas
Tankis (g/cm³):	1,019	1,066
Klampa išmatuota Brookfield'o metodu (mPa·s):	20 (1 velenas – 100 sūk.)	300 (2 velenas – 50 sūk.)

PRODUKTO NAUDOJIMAS (prie +23°C ir 50% sant. drėg.)

Maišymo santykis:	A komponentas : B komponentas = 10 : 0.15
Mišinio spalva:	skaidri pieno baltumo
Mišinio konsistencija:	skystas
Sausųjų medžiagų kiekis (3 val. - 105°C) (%):	23
Mišinio tankis (kg/m³):	1.028
Mišinio klampa (mPa·s):	25 (1 velenas - 100 sūkių)
Paruošto mišinio galiojimo laikas:	60 min.
Paviršiaus temperatūra:	nuo +12°C iki +30°C
Atsiranda blizgesys:	po 6-8 val. prie +23°C
Produktu naudojimas prie +23°C ir 50% sant. drėg.:	2 val.

EKSPLOATACINIAI RODIKLIAI

Atsparumas abrazyviniam dilimui: Atsparumas dilimui (Taberio metodas) (CS17 diskas - 500 sūkių - 1000 g) po 7 dienų (mg):	65
Galima vaikščioti prie +23°C ir 50% sant. drėg:	po 24 val.
Visiško sukietėjimo laikas:	po 4 dienų

- **Mapefloor Finish 630** tepkite esant bent +10°C temperatūrai, o pagrindo temperatūra turi būti bent 3°C aukštesnė už rasos tašką.

NAUDOJIMO TVARKA

Pagrindo paruošimas

Ultratop ir Ultratop Living paviršiai

Prieš padengiant su **Mapefloor Finish 630**, **Ultratop** ir **Ultratop Living** paviršiai turi būti visiškai sukietėję.

Prieš dengdami paviršių su **Mapefloor Finish 630**, palaukite bent 48 val., priklausomai nuo temperatūros ir įrengiamo apsauginio sluoksnio storio. Nušlifluokite paviršių, o dulkes nusiurbkite pramoniniu siurbliu. Nuplaukite paviršių ir palikite jį drėgną, kad apsauginis sluoksnis geriau sukibtų ir tolygiau pasidengtų.

Betoniniai paviršiai

Betoniniai paviršiai turi būti sveiki ir visiškai švarūs. Pašalinkite nuo paviršiaus dulkes, riebalus, klijinių alyvos likučius, prieš įrengdami **Mapefloor Finish 630** sluoksnį. Nušlifluokite paviršių, o dulkes nusiurbkite pramoniniu siurbliu. Prieš tepant **Mapefloor Finish 630**, rekomenduojame sudrėkinti paviršių vandeniu, kad apsauginis sluoksnis geriau sukibtų ir tolygiau pasidengtų.

Produkto paruošimas

Mapefloor Finish 630 yra akrilo dervos produktas, susidedantis iš dviejų komponentų, tiekiamų paruoštomis dozėmis.

Produktui paruošti maišytuvu su antgaliu nedideliu greičiu sumaišykite A ir B komponentus santykiu 10 : 0,15, kol gausite vientisos konsistencijos mišinį be putų. Sumaišykite tik tokį produkto kiekį, kurį galėsite sunaudoti per valandą.

Produkto naudojimas

Sumaišę abu komponentus iš karto tepkite vienodo storio **Mapefloor Finish 630** sluoksnį vaškavimo šepėčiu, trumpaplaukiu voleliu, pavyzdžiui iš vilnos, arba beoriu purkštuvu.

Ant betoninių paviršių ir **Ultratop** bei **Ultratop Living** grindų produktą paprastai reikia užtepti dviem sluoksniais.

Valymas

Mapefloor Finish 630 produkto maišymui ir užtepmui naudotus įrankius iš karto plaukite po tekančiu vandeniu. Sukietėjusį produktą galima nuvalyti tik mechaniškai.

IŠEIGA

0,15-0,20 kg/m², priklausomai nuo pagrindo poringumo ir įgeriamumo.

PAKUOTĖ

A komponentas 10 kg.

B komponentas 150 g.

LAIKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Laikyti uždengtoje sausoje vietoje +12°C–+30°C temperatūroje. Tokiomis sąlygomis produktą galima laikyti 12 mėn. Saugoti nuo užšalimo.

PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO SAUGOS NURODYMAI

Instrukciją dėl saugaus produkto naudojimo galite rasti saugos duomenų lape, kurį rasite www.mapei.no

PRODUKTAS PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI.

ĮSPĖJIMAS

Nors techninė informacija ir rekomendacijos šiame produkto duomenų lape yra pateiktos pagal geriausius turimus mūsų duomenis ir patirtį, bet kuriuo atveju visą aukščiau pateiktą informaciją reikia vertinti kaip rekomendacinę ir įsitikinti jos tikslumu ilgą laiką ją naudojant; dėl šios priežasties asmuo, norintis naudoti produktą, iš anksto turi įsitikinti, kad jis tinka pagal norimą naudoti paskirtį. Bet kuriuo atveju naudotojas pats yra atsakingas už visas produkto naudojimo paskirtis. Visais atvejais vartotojas pats atsako už visas pasekmes, susijusias su produkto naudojimu.

Dabartinę techninių duomenų lapo versiją rasite mūsų internetinėje svetainėje www.mapei.no

TEISINIS PRANEŠIMAS

Šio techninio duomenų lapo (TDL) turinį galima kopijuoti į kitą su projektu susijusį dokumentą, tačiau tas dokumentas nepapildo ir nepakeičia TDL numatytų MAPEI gaminio montavimo metu galiojančių reikalavimų. Naujausią TDL ir informaciją apie garantiją galite atsisiųsti iš svetainės www.mapei.no ESANT BET KOKIEMS ŠIAME TDL ARBA JO PAGRINDU PARENGTUOSE DOKUMENTUOSE PATEIKIAMŲ FORMULUOČIŲ ARBA REIKALAVIMŲ PAKEITIMAMS, MAPEI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS.

Visa trūkstama informacija apie produktą galima pagal užklausimą ir www.mapei.no



Mapefloor Finish 630



BUILDING THE FUTURE

Bet koks šiame techniniame duomenų lapė esančių tekstų, nuotraukų ar iliustracijų pasikelimas ar reprodukcija yra draudžiama, o pažeidėjas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

2109-2-2019 (LT)