

Plasticfibre M50

Polipropileno makropluoštas betonui

PRODUKTO APIBŪDINIMAS

Plasticfibre M50 yra makropluoštas, pagamintas iš plastiko polipropileno.

Plasticfibre M50 yra pluoštas, skirtas betono armavimui. Pluoštas pasižymi geromis mechaninėmis ir cheminėmis savybėmis naudojimui betone.

SAVYBĖS

- Mažo tankio, todėl reikia mažesnio kiekio, lyginant su plieno pluoštu
- Cheminiu požiūriu neaktyvus
- Tinka naudoti agresyviose, korozijos veikiamose aplinkose
- Rūgštys ir tirpikliai neturi įtakos patvarumui
- Atsparus šarmams
- Nekelia pavojaus sveikatai
- Pateikiamas pakuotėse po 250 g

NAUDOJIMO SRITYS

Plasticfibre M50 yra skirtas sutvirtinti cementinėms grindims ir apsaugoti jas nuo sutrūkinėjimo ankstyvojo drėkinimo laikotarpiu. Turėkite omenyje, kad ant žemės išlietą betoną reikia saugoti nuo išdžiūvimo nepriklausomai nuo pluošto tipo ir dozės. Tokio pobūdžio apsauga gali būti: betoninio paviršiaus drėkinimas, betono uždegimas plastikine plėvele arba membraninio kietiklio naudojimas.

MAIŠYMAS IR DOZAVIMAS

Geriausia pluoštą pilti į betono maišyklę.

Pluoštą taip pat galima pilti į betoną sunkvežimyje.

Plasticfibre M50 yra pateikiamas supakuotas po 250 g. Pluoštas į betoną supilamas orientuotas lygiagrečiai vienas kito atžvilgiu, todėl nesusidaro pluošto kamuoliai. Aplink kiekvieną 250 g pluošto pakuotę yra apsukta vandenyje tirpi plastikinė juostelė.

Dozuodami pluoštą betono sunkvežimyje, įsitinkite, kad pluošto įdėjimo į betoną metu automatinė maišyklė veikia visu greičiu. Pilną maišyklės pajėgumą išlaikykite dar penkias minutes po pluošto supylimo. Rekomenduojama dozė betonui ant žemės yra 3,0 - 5,0 kg/m³.

LAIKYMAS

Pluoštas pateikiamas pakuotėmis po 250 g, 12 kg kartoninėje dėžėje, 81 dėžė ant padėklo. Pluoštą reikia laikyti sausai. Vanduo ir drėgmė gali ištirpdyti plastikinę juostelę aplink pakuotes.

PARUŠIMO IR NAUDOJIMO SAUGOS NURODYMAI

Plasticfibre M50 nėra laikomas pavojingu produktu pagal Europos reglamentus dėl mišinių klasifikacijos. Rekomenduojama mūvėti pirštines ir apsauginius akinius bei imtis įprastinių atsargumo priemonių dirbant su chemikalais.

Daugiau ir pilnos informacijos apie saugų šio produkto naudojimą ieškokite šio produkto medžiagos saugos duomenų lapo naujausioje versijoje.

PRODUKTAS SKIRTAS PROFESIONALAMS

PERSPĖJIMAS

Nors techninė informacija ir rekomendacijos šiame produkto duomenų lape yra pateiktos pagal geriausius turimus mūsų duomenis ir patirtį, bet kuriuo atveju visą aukščiau pateiktą informaciją reikia vertinti kaip rekomendacinę ir įsitikinti jos tikslumu ilgą laiką ją naudojant; dėl šios priežasties asmuo, norintis naudoti produktą, iš anksto turi įsitikinti, kad jis tinka pagal norimą naudoti paskirtį. Bet kuriuo atveju naudotojas pats yra atsakingas už visas produkto naudojimo paskirtis. Visais atvejais vartotojas pats atsako už visas pasekmes, susijusias su produkto naudojimu.

Dabartinę techninių duomenų lapo versiją rasite mūsų internetinėje svetainėje www.mapei.com

Visa trūkstama informacija apie produktą galima pagal užklausimą ir www.mapei.com

TECHNINIAI DUOMENYS (tipinės reikšmės)

PRODUKTO PARAMETRAI

Medžiaga:	polipropilenas
Pluošto ilgis, mm:	50 (± 10 %)
Pluošto plotis / svoris mm:	1,28 / 0,81 (vid.: 1,1 (± 10 %))
Medžiagos tankis, g/cm ³ :	0,91
Tamprumo modulis, N/mm ² :	754
Tirpimo taškas, °C:	160
Tempiamasis stipris, N/mm ² :	250
Pakavimas:	pakuotės po 250 g, 12 kg kartoninėje dėžėje, 81 dėžė ant padėklo.

GAMINTOJAS:

MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua, Norway

IŠSKIRTINIS ATSTOVAS LIETUVOJE:

UAB "VELVE M.S.T.", Verkių g. 29, 31 korp., LT-09108 Vilnius, Lietuva

Tel.: +370 699 41975, +370 640 20969

arnoldas@velvemst.lv, arturas@velvemst.lv

www.velvemst.lt



BUILDING THE FUTURE