

PRIMER M

Vienkomponentis gruntas be tirpiklių
poliuretaniniams sandarikliams, skirtas įgeriantiems
ir neįgeriantiems paviršiams



KUR NAUDOJAMA

Primer M naudojamas tokių poliuretaninių sandariklių, kaip **Mapectflex PU45 FT**, **Mapectflex PU40**, **Mapectflex PU50 SL** ir tokių klijų, kaip **Ultrabond P990 1K** ir **Mapectgum PU 1K**, sukibimui su neįgeriančiu paviršiumi pagerinti, pavyzdžiui, metalų (geležies, plieno, vario, cinku dengtų lakštų), keraminių, stiklo ir dažytų paviršių, o taip pat su įgeriančiu paviršiumi, pvz., betono.

Primer M taip pat reikia naudoti siūlėms, kurias dažnai ir ilgai veikia skysčiai, arba kurias po hermetizavimo veikia dideli mechaniniai įtempiai.

Primer M taip pat galima naudoti **Purtop** linijos membranų sukibimui didinti sujungimų vietose, kurie membranoje buvo padaryti praėjus maksimaliam atviram (atviros pauzės) laikui.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Primer M vienkomponentis, paruoštas naudoti gruntas be jokių tirpiklių. Jis pagamintas poliuretaninių dervų pagrindu, kurios greitai džiūsta veikiamos oro drėgmės. **Primer M** receptūra sukurta MAPEI tyrimų laboratorijose.

REKOMENDACIJOS

- Nenaudokite **Primer M**, kai temperatūra žemesnė nei +5°C ar aukštesnė nei +35°C.
- Netepkite **Primer M** ant šlapio ar drėgno paviršiaus.
- **Primer M** netinka kaip gruntas plastikinėms medžiagoms.
- Saugokite **Primer M** nuo sąlyčio su alkoholiu ar tirpikliais, kurių sudėtyje yra alkoholio, nes jie gali pakenkti produkto džiūvimui.
- Netepkite produkto pernelyg storu sluoksniu.
- Išdžiūvęs **Primer M** pageltonuoja; apsaugokite gretimuosius paviršius.
- Kadangi **Primer M** nuo oro drėgmės greitai džiūsta, rekomenduojame po naudojimo produkto pakuotę nedelsiant uždaryti, kad apsaugotumėte likusį produktą. Tinkamai laikomo **Primer M** likutį galima naudoti ir praėjus tam tikram laikui.

NAUDOJIMO TVARKA

Pagrindo paruošimas

Apdorojami paviršiai turi būti švarūs, sausi, be dulkių ir neištepti alyva, tepalu ar vašku.

Produkto naudojimas

Primer M teptuku ar voleliu tepamas plonu ir lygiu sluoksniu. Nenaudokite pernelyg daug produkto. Po to bet kokį sandariklį ar klijus galima tepti tik tuomet, kai gruntas jau nelimpa prie pirštų: tai įvyksta praėjus maždaug 40 minučių, kai aplinkos temperatūra +23°C ir oro drėgmė 50 %.

VALYMAS

Primer M tepimo įrankius reikia nedelsiant nuplauti etanolio ar specialiu valymo produktu, pvz., **Cleaner L**. Gruntui išdžiūvus jį galima pašalinti tik mechaninėmis priemonėmis.

IŠEIGA

0,100 kg/m² (10 – 15 g/m siūlėms, kurių gylis 1 cm).

PAKUOTĖ

250 g skardinės; 2 kg.

LAIKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Primer M laikykite 12 mėnesių originalioje pakuotėje, sausoje vietoje, +10°C – +25°C temperatūroje.

PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO SAUGOS NURODYMAI

Instrukciją dėl saugaus produkto naudojimo galite rasti saugos duomenų lape, kurį rasite www.mapei.no

PRODUKTAS SKIRTAS NAUDOTI PROFESIONALAMS.

TECHNINIAI DUOMENYS (tipinės reikšmės)

PRODUKTO IDENTIFIKAVIMO DUOMENYS

Konsistencija:	skystis
Spalva:	ruda
Tankis:	1,05 g/cm ³
Sausųjų medžiagų kiekis:	100 %
Brookfield metodu išmatuota klampa (+23°C temperatūroje ir 50 % santykinėje drėgmėje):	70 ± 10 mPa·s (1 velenas – 10 sūk./min)

PRODUKTO NAUDOJIMAS (+23°C temperatūroje ir 50 % santykinėje drėgmėje)

Naudojimo temperatūra:	nuo +5°C iki +35°C
Nelimpa dulkės:	40 ± 5 min.
Laukimo laikas prieš sandarinimo ar klijavimo procedūras:	1 val.

ĮSPĖJIMAS

Nors techninė informacija ir rekomendacijos šiame produkto duomenų lape yra pateiktos pagal geriausius turimus mūsų duomenis ir patirtį, bet kuriuo atveju visą aukščiau pateiktą informaciją reikia vertinti kaip rekomendacinę ir įsitikinti jos tikslumu ilgą laiką ją naudojant; dėl šios priežasties asmuo, norintis naudoti produktą, iš anksto turi įsitikinti, kad jis tinka pagal norimą naudoti paskirtį. Bet kuriuo atveju naudotojas pats yra atsakingas už visas produkto naudojimo paskirtis. Visais atvejais vartotojas pats atsako už visas pasekmes, susijusias su produkto naudojimu.

Dabartinę techninių duomenų lapo versiją rasite mūsų internetinėje svetainėje www.mapei.no

TEISINIS PRANEŠIMAS

Šio techninio duomenų lapo (TDL) turinį galima kopijuoti į kitą su projektu susijusį dokumentą, tačiau tas dokumentas nepapildo ir nepakeičia TDL numatytų MAPEI gaminio montavimo metu galiojančių reikalavimų. Naujausią TDL ir informaciją apie garantiją galite atsisiųsti iš svetainės www.mapei.no

ESANT BET KOKIEMS ŠIAME TDL ARBA JO PAGRINDU PARENGTUOSE DOKUMENTUOSE PATEIKIAMŲ FORMULUOČIŲ ARBA REIKALAVIMŲ PAKEITIMAMS, MAPEI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS.

Mapei AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norge



+47 62 97 20 00



www.mapei.no



post@mapei.no

2907-3-2021-It

Bet koks šiame techniniame duomenų lape esančių tekstų, nuotraukų ar iliustracijų paskelbimas ar reprodukcija yra draudžiama, o pažeidėjas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

