

Plasticfibre M50

Polipropileno makropluoštas betonui



PRODUKTO APIBŪDINIMAS

Plasticfibre M50 yra makropluoštas, pagamintas iš plastiko polipropileno.

Plasticfibre M50 yra pluoštas, skirtas betono armavimui. Pluoštas pasižymi geromis mechaninėmis ir cheminėmis savybėmis naudojimui betone.

SAVYBĖS

- Mažo tankio, todėl reikia mažesnio kiekio, lyginant su plieno pluoštu
- Cheminiu požiūriu neaktyvus
- Tinka naudoti agresyviose, korozijos veikiamose aplinkose
- Rūgštys ir tirpikliai neturi įtakos patvarumui
- Atsparus šarmams
- Nekelia pavojaus sveikatai
- Tiekama 4 kg popierinėse pakuotėse

NAUDOJIMO SRITYS

Plasticfibre M50 yra skirtas sutvirtinti cementinėms grindims ir apsaugoti jas nuo sutrūkinėjimo ankstyvojo drėkinimo laikotarpiu. Turėkite omenyje, kad ant žemės išlietą betoną reikia saugoti nuo išdžiūvimo nepriklausomai nuo pluošto tipo ir dozės. Tokio pobūdžio apsauga gali būti: betoninio paviršiaus drėkinimas, betono uždegimas plastikine plėvele arba membraninio kietiklio naudojimas.

MAIŠYMAS IR DOZAVIMAS

Geriausia pluoštą pilti į betono maišyklę. Pluoštą taip pat galima pilti į betoną sunkvežimyje.

Dozuodami pluoštą betono sunkvežimyje, įsitinkite, kad pluošto įdėjimo į betoną metu automatinė maišyklė veikia visu greičiu. Pilną maišyklės pajėgumą išlaikykite dar penkias minutes po pluošto supylimo.

Rekomenduojama dozė betonui ant žemės yra 3,0 - 5,0 kg/m³.

LAIKYMAS

akropluoštas tiekiamas 4 kg popierinėse pakuotėse, 224 pakuotės paletėje. Paletės neto masė 896 kg.

LAIKYMAS

Produktas turi būti saugomas sausoje aplinkoje. Vanduo ir drėgmė gali ištirpdyti produkto pakuotę. Laikykite produktą tiesioginių saulės spindulių nepasiekiamoje vietoje.

PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO SAUGOS NURODYMAI

Instrukciją dėl saugaus produkto naudojimo galite rasti saugos duomenų lape, kurį rasite www.mapei.no

PRODUKTAS SKIRTAS PROFESIONALAMS.

PERSPĖJIMAS

Nors techninė informacija ir rekomendacijos šiame produkto duomenų lape yra pateiktos pagal geriausiai turimus mūsų duomenis ir patirtį, bet kuriuo atveju visą aukščiau pateiktą informaciją reikia vertinti kaip rekomendacinę ir įsitikinti jos tikslumu ilgą laiką ją naudojant;

dėl šios priežasties asmuo, norintis naudoti produktą, iš anksto turi įsitikinti, kad jis tinka pagal norimą naudoti paskirtį. Bet kuriuo atveju naudotojas pats yra atsakingas už visas produkto naudojimo pasekmes. Visais atvejais susijusias su produkto naudojimu.

Dabartinę techninių duomenų lapo versiją rasite mūsų internetinėje svetainėje www.mapei.no

TEISINIS PRANEŠIMAS

Šio techninio duomenų lapo (TDL) turinį galima kopijuoti į kitą su projektu susijusį dokumentą, tačiau tas dokumentas nepapildo ir nepakeičia TDL numatytų MAPEI gaminio montavimo metu galiojančių reikalavimų. Naujausią TDL ir informaciją apie garantiją galite atsisiųsti iš svetainės www.mapei.no
ESANT BET KOKIEMS ŠIAME TDL ARBA JO PAGRINDU PARENGTUOSE DOKUMENTUOSE PATEIKIAMŲ FORMULUOČIŲ ARBA REIKALAVIMŲ PAKEITIMAMS, MAPEI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS

Visa trūkstama informacija apie produktą galima pagal užklausimą ir www.mapei.no

TECHNINIAI DUOMENYS (tipinės reikšmės)

PRODUKTO PARAMETRAI

Medžiaga:	polipropilenas
Pluošto ilgis, mm:	50 (± 10 %)
Pluošto plotis / svoris mm:	1,28 / 0,81 (vid.: 1,1 (± 10 %))
Medžiagos tankis, g/cm ³ :	0,91
Tamprumo modulis, N/mm ² :	2590
Tirpimo taškas, °C:	160
Tempiamasis stipris, N/mm ² :	420