



# Mapecure

# WG



## Plėvelę suformuojantis betono kietiklis vandeninėje emulsijoje

### APRAŠYMAS

**Mapecure WG** yra per suformuotą plėvelę garavimą stabdanti priemonė, tepama ant betono paviršiaus drėgmės praradimui kietėjančiame betone sumažinti. **Mapecure WG** suformuoja ploną garavimą stabdančią plėvelę, kuri apsaugo betono paviršių nuo džiovinančio saulės ir vėjo poveikio ir neleidžia susidaryti plastinės deformacijos sukeliams įtrūkimams.

### SAVYBĖS IR PRIVALUMAI

- Palaiko drėgmę betono paviršiuje ir pagerina kietėjimo procesą.
- Užkerta kelią plastinei deformacijai ir galimam įtrūkimui atsiradimui.
- Pagamintas vandens pagrindu, todėl visiškai suderinamas su šviežiu betonu.
- Nereikia pašalinti nuo paviršiaus prieš klijuojant grindų dangą.
- Pagerina cemento hidratacijos procesą ir padidina stiprumą, lyginant su šiuo kietikliu nepadengtu betonu.
- Pakeičia įprastinius betono kietinimo būdus.
- Užteptas ant paviršiaus neleidžia prasiskverbti lietaus vandeniui.

### KUR NAUDOJAMAS

**Mapecure WG** galima naudoti ant betono paviršiaus patalpose ir lauke. **Mapecure WG** galima tepti ant šviežiai išlieto ir jau pradėjusio stingti betono. **Mapecure WG** ypač rekomenduojamas tokiems darbams:

- pramoninės grindys;
- keliai ir automobilių stovėjimo aikštelės;
- lėktuvų pakilimo takai;
- kanalai;
- talpyklos.

### PRODUKTO NAUDOJIMAS

Produktas yra paruoštas naudojimui. Jį galima tepti ant betono, esant +5 °C – +35 °C aplinkos temperatūrai. **Mapecure WG** galima tepti ant betono teptuku, voleliu arba purkšti mechaniniu purkštuvu, kurio purkštuko srautas yra 5-10 m<sup>2</sup> vienam litrui. Produktą tepkite kai ant šviežiai išlieto betono paviršiaus nebelieka vandens. Ant pramoninių grindų produktą tepkite tik po paviršiaus užbaigimo.

### KAIP NAUDOJAMAS

#### Produkto paruošimas

Prieš naudojimą **Mapecure WG** reikia labai gerai išmaišyti. Po to tepkite produktą ant betono paviršiaus, kad susidarytų plona lygi plėvelė. Dengiant produktu pramonines grindis, kelius ir automobilių stovėjimo aikštes, kietėjimui pagerinti rekomenduojame jį naudoti kartu su paviršinį garavimą lėtinančiu ir paviršiaus užbaigimą palengvinančiu produktu **Mapecrete Film**.

#### Valymas

Produktui **Mapecure WG** užtepti naudojamus įrankius iš karto reikia nuplauti vandeniu.

#### IŠEIGA

**Mapecure WG** išeiga yra apie 200-300 g produkto vienam kvadratiniam metrui dengiamo paviršiaus. Išeiga gali skirtis, priklausomai nuo betono temperatūros ir vėjo greičio. Daugiau informacijos suteiks MAPEI techninių paslaugų skyrius.

#### PAKUOTĖ

**Mapecure WG** tiekiamas 1000 l IBC konteineriye, 200 l statinėje ir 25 kg.

TECHNINIAI DUOMENYS (tipinės reikšmės)	
PRODUKTO IDENTIFIKAVIMO DUOMENYS	
Konsistencija:	skystas
Spalva:	balta
Tankis pagal ISO 758 (g/cm <sup>3</sup> ):	1,05 ± 0,02 prie +20 °C
PH pagal ISO 4316:	7,5 ± 1
Sausųjų medžiagų kiekis pagal EN 480-8 (%):	30
Vandens sulaikymas pagal ASTM C156 (kg/m <sup>2</sup> ):	< 0.55 (išgaravęs vanduo praėjus 72 val. nuo užtepimo)
Klasifikavimas pagal ASTM C309:	1 tipas, A klasė
Kietėjimo efektyvumo indeksas 72 val. (CEN/TS 14754-1):	> 70% (dozė 200 g/m <sup>2</sup> )

#### LAIKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Mapecure WG galima laikyti 12 mėnesių originalioje pakuotėje temperatūroje nuo +5 °C iki +35 °C. Saugoti nuo užšalimo ir tiesioginių saulės spindulių.

#### PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO SAUGOS NURODYMAI

Instrukciją dėl saugaus produkto naudojimo galite rasti saugos duomenų lape, kurį rasite [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

PRODUKTAS PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI.

#### ĮSPĖJIMAS

Nors techninė informacija ir rekomendacijos šiame produkto duomenų lape yra pateiktos pagal geriausias turimus mūsų duomenis ir patirtį, bet kuriuo atveju visą aukščiau pateiktą informaciją reikia vertinti kaip rekomendacinę ir įsitikinti jos tikslumu ilgą laiką ją naudojant; dėl šios priežasties asmuo, norintis naudoti produktą, iš anksto turi įsitikinti, kad jis tinka pagal norimą naudoti paskirtį. Bet kuriuo atveju naudotojas pats yra atsakingas už visas produkto naudojimo pasekmes. Visais atvejais vartotojas pats atsako už visas pasekmes, susijusias su produkto naudojimu.

Dabartinę techninių duomenų lapo versiją rasite mūsų internetinėje svetainėje [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

#### TEISINIS PRANEŠIMAS

Šio techninio duomenų lapo (TDL) turinį galima kopijuoti į kitą su projektu susijusį dokumentą, tačiau tas dokumentas nepapildo ir nepakeičia TDL numatytų MAPEI gaminio montavimo metu galiojančių reikalavimų. Naujausią TDL ir informaciją apie garantiją galite atsisiųsti iš svetainės [www.mapei.no](http://www.mapei.no)  
**ESANT BET KOKIEMS ŠIAME TDL ARBA JO PAGRINDU PARENGTUOSE DOKUMENTUOSE PATEIKIAMŲ FORMULUOČIŲ ARBA REIKALAVIMŲ PAKEITIMAMS, MAPEI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS.**

**Visa trūkstama informacija apie produktą galima pagal užklausimą ir [www.mapei.no](http://www.mapei.no)**



BUILDING THE FUTURE