

# MapeWrap C UNI-AX

**Didelio stiprumo  
vienkryptis anglies  
pluošto audinys,  
pasižymintis aukštų  
tamprumo moduliu**



## KUR NAUDOJAMAS

Ši sistema skirta pažeistų konstrukcijų remontui ir konstrukcinių elementų (gniuždomų kolonų, lenkiamaus elementų ir pan.) laikomosios galios didinimui, taip pat konstrukcijų, esančių seisminėse zonose stiprinimui.

## Kai kurie panaudojimo pavyzdžiai

- Naujų ir pažeistų konstrukcijų tempiamosios zonas laikomosios galios didinimui.
- Ašine jėga apkrautų konstrukcinių elementų (kolonų, tiltų ir viadukų atramų, kaminų, dūmtraukų ir pan.) suvaržymui ir laikomosios galios didinimui.
- Skliautinių konstrukcijų anti-seisminiam stiprinimui.
- Gaisro pažeistų konstrukcijų remontui.
- Pramoninių ir gyvenamuju pastatų konstrukcijų laikomosios galios didinimui padidėjus eksploatacinėms apkrovoms ar pasikeitus pastato paskirčiai.
- Pramoninių gelžbetoninių pastatų seisminiamstiprinimui.

## TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

MapeWrap C UNI-AX yra vienkryptis anglies pluoštas pasižymintis aukšta ( $252,000 \pm 2\% \text{ N/mm}^2$ ) tamprumo modulio verte ir dideliu tempiamuoju stipriu. Šis pluoštas konstrukcijoje gali būti įrengiamas naudojant dvi skirtingas įrengimo technikas:

- “šlapia sistema”;
- “sausa sistema”

priklausomai nuo įrengimo būdo, naudojamos ir atitinkamos epoksidinės dervos:

- **MapeWrap Primer 1**, epoksidinis gruntas pagrindo sustiprinimui ir konsolidavimui.
- **MapeWrap 11** ir **MapeWrap 12**, tiksotropiniai

epoksidiniai glaistai/klijai, skirti betoninių, gelžbetoninių paviršių nelygumų išlyginimui bei porėtų paviršių sandarinimui (**MapeWrap 12** pasižymi ilgesniu mišinio darbiniu laiku).

- **MapeWrap 21**, epoksidinė impregnavimo derva, skirta naudoti įrengiant pluoštą naudojant “šlapią” sistemą.
- **MapeWrap 31**, epoksidinė impregnavimo derva, skirta naudoti įrengiant pluoštą naudojant “sausą” sistemą.

**MapeWrap System** epoksidinės klijavimo masės atitinka principus, išdėstytaus EN 1504-9 (“Gaminiai ir sistemos, skirtos betoninių konstrukcijų apsaugai ir remontui: apibrėžimai, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitinkimo įvertinimas. Pagrindiniai produkty ir sistemų naudojimo principai”), ir minimalius EN 1504-4 reikalavimus (“Konstrukcinis klijavimas”).

Naudojant “šlapią” sistemą **MapeWrap** pluoštas mirkomas **MapeWrap 21** epoksidinėje dervoje prieš pat jį įrengiant ant stiprinamos konstrukcijos paviršiaus. Naudojant “sausą” sistemą, sausas pluoštas įrengiamas tiesiai ant sluoksnio išlyginamojo epoksidinės masės **MapeWrap 31** sluoksnio, kuris įrengiamas ant stiprinamо elemento paviršiaus. Siekiant patenkinti įvairius projektinius reikalavimus.

**MapeWrap C UNI-AX** igaminamas dviejų skirtingų masių (300 ir 600 g/m<sup>2</sup>), ir kiekviena versija galima 3 skirtingų pločių (10 cm, 20 cm ir 40 cm), Atitinkamas produktų žymėjimas:

- **MapeWrap C UNI-AX 300**: M.E. =  $252,000 \pm 2\% \text{ N/mm}^2$ ;
- **MapeWrap C UNI-AX 600**: M.E. =  $252,000 \pm 2\% \text{ N/mm}^2$ .

## PRIVALUMAI

Dėl ypač mažos **MapeWrap C UNI-AX** produktų

# MapeWrap C UNI-AX



Pagrindo paruošimas



MapeWrap Primer 1 grunto tepimas



Pagrindo lyginimas naudojant MapeWrap 11 arba MapeWrap 12

grupės masės, jų įrengimui reikia žymiai daugiau žmogiškujų išteklių ir sąnaudų, lyginant su tradiciniais konstrukcijų stiprinimo metodais (pvz. beton plaqu metodus). Tiek įrengiant pluoštą naudojant "šlapią" sistemą (kai pluošto impregnavimui naudojama speciali įranga), tiek "sausą" sistemą, konstrukcijos stiprinimo darbai atliekami ypač sparčiai. Dažnai stiprinimo darbai gali būti atlikti netgi nenutraukiant pastato eksploatacijos. Lyginant konstrukcijų stiprinimą naudojant plieninius lankstus (b eton plaqu metodus), **MapeWrap C UNI-AX** pluošt inis audinys prisitaikys prie bet kokios stiprinamo konstrukcinio elemento paviršiaus geometrijos. Stiprinant konstrukcijas šiuo būdu, nėra jokio poreikio įrengti laikiną papildomą armavimą. Be to, pašalinama esamos elemento armatūros korozijos rizika.

## REKOMENDACIJOS

Visi darbininkai, dalyvaujantys stiprinimo procese, turi dėvėti apsaugines pirštines, kaukes apsaugančias nuo tirpiklių garavimo ir apsauginius akinius.

## IRENGIMO EIGA

### Pagrindo paruošimas

Paviršius, ant kurio klijuojamas **MapeWrap C UNI-AX**, turi būti visiškai švarus, sausas ir mechaniskai stiprus. Įrengiant pluoštą ant mūrinėj konstrukcijų, pašalinkite visas paviršiuje esančias palaidas ir nestabilias dalis, kurios galėtų turėti neigiamos įtakos pluošto sukibimui su pagrindu. Kur reikia, išlyginkite pagrindo paviršių naudodami **Planitop HDM Maxi**. Jei pluoštas įrengiamas ant tvirtų betoninių pagrindų, prieš sistemos įrengimą pagrindą būtina nuvalyti smėliausrove tam, kad pašalinti bet kokius lako, dažų, cemento pienelio ar kitų sukibimo stiprių pakankti galinčius medžiagų likučius. Visi lako, dažų ir cementinio pienelio pėdsakai turi būti pašalinti nuo pagrindo aukšto slėgio smėlio srovo. Jei betonas nusidėvėjo giliau, pašalinkite pažeistas dalis rankiniu būdu arba mechaniskai naudodami pneumatinį kūjį. Pašalinkite visus rūdžių pėdsakus nuo armatūros strypų ir apsaugokite paviršių naudodami **Mapefer** dviejų komponentų, koroziją stabdantį cementinį skiedinį arba **Mapefer 1K** vieno komponento, koroziją stabdantį cementinį skiedinį (žiūrėkite taikymo metodus pateiktus atitinkamame techninių duomenų lape).

Betono paviršiaus remontą atlikite naudojant **Mapegrout** grupės produktą. Po remonto darbų palaukitė bent tris savaites prieš įrengiant **MapeWrap C UNI-AX** sistemą. Jeigu elemento stiprinimas turi būti atliktas nedelsiant, jo remontui naudokite produktus **Adesilex PG1**, **Adesilex PG2** arba **Mapefloor EP19**.

Pagrindo paviršiuje esančius jtrūkimus ir plūsius sandarinkite injektuodami **Epojet** (tuo atveju, kai jtrūkimai sausi ar vos drėgnū) arba naudodami **Foamjet T** arba **Foamjet F** (tuo atveju, kai jtrūkimai drėgnū arba esant vandens skverbimuisi per juos). Bet kokie stiprinamo betonio elemento (pvz. sijos ar kolonus) aštrūs kampai ir briaunos turi būti užapvalinti prieš įrengiant **MapeWrap C UNI-AX**. Tam gali būti naudojami kūjai, plaktukai, frezavimo įranga arba bet kurie kiti tinkami įrankiai. Rekomenduojama, kad elemento briaunos spindulys būtų ne mažesnis kaip 2 cm (remiantis Italijos normų CNR-DT 200 R1/2013 nurodymais).

## MapeWrap C UNI -AX įrengimas naudojant "šlapią" sistemą

### Įrengimo eiga

1. Paruoškite **MapeWrap Primer 1**.
2. Užtepkite **MapeWrap Primer 1**.
3. Paruoškite **MapeWrap 11** arba **MapeWrap 12**.
4. Užtepkite **MapeWrap 11** arba **MapeWrap 12**.
5. Paruoškite **MapeWrap 21**.
6. Impregnuokite pluoštą naudodami **MapeWrap 21**.
7. Užklijuokite **MapeWrap C UNI-AX** pluoštą.

### 1. Paruoškite **MapeWrap Primer 1**

Abu **MapeWrap Primer 1** komponentai tarpusavyje sumaišomi. Pilkite komponentą B į komponentą A ir maišykite naudodami lėtaeigį maišytuvą, kol derva taps visiškai homogeniška. Mišinio santykis: 3 masės dalys komponento A ir 1 masės dalis komponento B. Jeigu naudojami daliniai produkto pakuočės kiekiai, juos sverkite naudodami elektroninę svarstyklę (tokia pati pro cedūra taikytina ir kitiemis dviejų komponentų produktams naudojamiems tolesniuose sistemos įrengimo žingsniuose). Norėdami išvengti dozavimo klaidų, naudokite visą pakuočę turinį iš karto. Paruošto **MapeWrap Primer 1** mišinio galiojimo laikas yra 90 minučių +23°C temperatūroje.

### 2. Užtepkite **MapeWrap Primer 1**

**MapeWrap Primer 1** gali būti tepamas ant betono voletių arba šepeteliu. Iprastai impregnuojama vienu sluoksniu. Jei pagrindas yra labai porėtas, tepkite antrą sluoksnį, bet tik po to, kai pirmasis sluoksnis visiškai išgeria į pagrindą. Po grunto užtepmi o išlyginkite pagrindo paviršių užtepdami sluoksnį **MapeWrap 11** arba **MapeWrap 12**, kol grunto sluoksnis dar neiš džiuvės.

### 3. Paruoškite **MapeWrap 11** arba **MapeWrap 12**

Priklasomai nuo aplinkos temperatūros ir planuojamo sistemos įrengimo laiko pasirinkite **MapeWrap 11** arba **MapeWrap 12** (**MapeWrap 12** pasižymi ilgesniu mišinio galiojimo laiku). Pilkite komponentą B į komponentą A ir maišykite naudodami lėtaeigį maišytuvą kol gausite vienalytę pilką pastą. Mišinio santykis: 3 masės dalys komponento A ir 1 masės dalis komponento B. Paruošto **MapeWrap 11** mišinio galiojimo laikas yra 40 minučių +23°C temperatūroje, tuo tarpu kai paruošto **MapeWrap 12** mišinio galiojimo laikas yra apie 60 minučių.

### 4. Užtepkite **MapeWrap 11** arba **MapeWrap 12**

Betoninių pagrindų, apdorotų gruntu **MapeWrap Primer 1** paviršių padenkite tolygiu 1 mm storio **MapeWrap 11** arba **MapeWrap 12** sluoksniu, kol grunto sluoksnis dar neišdžiuvės. Naudodami plokščią mentelę pašalinkite visus paviršiaus nelygumus. Naudokite tą patį produktą neygumų išlyginimui tose vietose, kur elemeneto kraštai užapvalinami ne mažesniu kaip 2 cm spinduliu b.

### 5. Paruoškite **MapeWrap 21**

Pilkite komponentą B į komponentą A ir maišykite naudodami lėtaeigį maišytuvą, kol gausite vienalytę pastą. Mišinio santykis: 4

## TECHNINIAI DUOMENYS (tipinės reikšmės)

### PRODUKTO SAVYBĖS

<b>Pluošto tipas:</b>	didelio stiprumo anglies pluoštas	
<b>Išvaizda:</b>	vienkryptis audinys	
<b>Masė(g/m<sup>2</sup>):</b>	300	600
<b>Tankis (kg/m<sup>3</sup>):</b>	1800	1800
<b>Ekvivalentinis sauso audinio storis (mm):</b>	0,164	0,331
<b>Efektyvusis skerspjūvio plotas ilgio vienetui (mm<sup>2</sup>/m):</b>	164,3	331,3
<b>Tempiamasis stipris (N/mm<sup>2</sup>):</b>	≥ 4 900	≥ 4 900
<b>Maksimali apkrova pločio vienetui (kN/m):</b>	> 800	> 1,600
<b>Tempiamasis tamprumo modulis (N/mm<sup>2</sup>):</b>	252 000 ± 2%	252 000 ± 2%
<b>Pailgėjimas prieš suirimą (%):</b>	≥ 2	≥ 2

### GALUTINĖS SAVYBĖS

<b>Sukibimo stipris su betonu (N/mm<sup>2</sup>):</b>	> 3 (pagrindo suirimasis)
---	---------------------------

### PLUOŠTO IMPREGNUOTO MAPEWRAP 31 DERVA SAVBĖS

<b>SAVYBĖS</b>	<b>MAPEWRAP C UNI-AX 300</b>		<b>MAPEWRAP C UNI-AX 600</b>		<b>Bandymo metodas</b>
	<b>Vidutinė vertė</b>	<b>Skaičiuotinė vertė<sup>1</sup></b>	<b>Vidutinė vertė</b>	<b>Skaičiuotinė vertė<sup>1</sup></b>	
<b>Tempiamasis stipris* (MPa)</b>	1637	1492	1630	1450	D-3039
<b>Tamprumo modulis* (MPa)</b>	83848	83848	81876	81876	D-3039
<b>Pailgėjimas prieš suirimą* (%)</b>	2	1,7	2	1,76	D-3039
<b>Nominalus sluoksnio storis* (mm)</b>	0,500	0,500	1	1	-



Rankinis MapeWrap C pluošto impregnavimas



MapeWrap C pluošto impregnavimas mechaniniu būdu



Pluošto įrengimas

\* 20 bandinių serijai, remiantis ACI 440 rekomendacijomis . Bandymai atlikti remiantis ASTM D3039 rekomendacijomis.

<sup>1</sup>Vidutinė vertė minus 3 standartiniai nuokrypiai pagal ACI 440.2R ( punktas 4.3.1).

masės dalys komponento A ir 1 masės dalis komponento B. Paruošto mišinio galiojimo laikas yra 40 minučių +23°C temperatūroje.

## 6. Impregnuokite pluoštą naudodami MapeWrap 21

### Rankinis būdas

Naudodami žirkles atkirpkite reikiama pluoštinio audinio kiekį ir impregnuokite **MapeWrap C UNI-AX** panardindami jį į plastikinę talpą, kuri pripildyta per 1/3 jos tūrio **MapeWrap 21** epoksidinės dervos. Išimkite impregnuotą audinį iš talpos ir leiskite nulašeti perteklinėi dervai. Visiškai pašalinkite perteklinės dervos likučius suspausdami ją rankomis (būtinai dėvėkite guminės pirštines!). Šią procedūrą atlikite atsargiai ir nepažeiskite pluošto, jokiu būdu jo negrēzkite.

### Naudojant impregnavimo mašiną

Paprasta impregnavimo mašina, aprūpinta specialiai talpa ir voleliais, skirtais automatiškai impregnuoti pluoštinį audinį ir pašalinti perteklinės dervos likučius be rizikos pažeisti audinį, gali būti naudojama kaip alternatyva rankiniams impregnavimo būdui. Šis būdas ypač rekomenduotinas, kaip atliekami didesnės apimties konstrukcijų stiprinimo darbai. Šis būdas užtikriną tolygų dervos padengimą visame pluoštinio audinio paviršiuje. Pluošta įrenkite ant stiprinamos konstrukcijos paviršiaus nedelsiant po jo impregnavimo.

## 7. Užklijuokite MapeWrap C UNI-AX pluoštą

Įsistinkę, kad **MapeWrap 11** arba **MapeWrap 12** epoksidinės dervos sluoksnis dar "šviežias", nedelsiant ant jo paviršiaus klijuokite

**MapeWrap C UNI-AX** užtikrindami, kad visas jo paviršius tolygiai priglunda prie pagrindo ir nelieko jokių susiraukšlėjimų. Dėvėdami guminės apsaugines pirštines, prispauskite pluoštą prie pagrindo visame jo paviršiaus plote. Po šios operacijos, naudodami **MapeWrap** sistemai skirtą specialų voleli, išilgine pluoštui kryptimi užvoliuokite pluoštą kad **MapeWrap 11** arba **MapeWrap 12** epoksidinė derva įsiskverbtų į visas tuštumas tarp atskirų pluošto plaukelių. Naudodami **Roller for MapeWrap** voleli pakartokite tą patį procesą skersine pluoštui kryptimi. Tokiu būdu bus pašalinti visi likę oro burbulai.

### Atskirų pluošto elementų jungimas

Stiprinant kolonas, pluošto audinys **MapeWrap C UNI-AX** vynojamas aplink jas, o gretimi pluošto elementai užleidžiami vienas ant kito bent 20 cm. Tokia pati procedūra atliekama, kai reikia sujungti atskirus pluošto elementus išilgine kryptimi. Užleiskite pluoštą vienas ant kito bent 5 cm skersine kryptimi pluošto plaukeliams. Tokiu būdu palengvinsite jo įrengimą ant pagrindo. Po pluošto įrengimo ir prispaudimo naudojant voleli **MapeWrap** audinys neturi būti judinamas.

## MapeWrap C UNI-AX įrengimas

### naudojant "sausą" sistemą

#### Įrengimo eiga

1. Paruoškite **MapeWrap Primer 1**.
2. Užtepkite **MapeWrap Primer 1**.
3. Paruoškite **MapeWrap 11** ar **MapeWrap 12**.
4. Užtepkite **MapeWrap 11** ar **MapeWrap 12**.
5. Paruoškite **MapeWrap 31**.
6. Impregnuokite pluoštą naudodami **MapeWrap 31**.
7. Užklijuokite **MapeWrap C UNI-AX** pluoštą.

#### 1. Paruoškite MapeWrap Primer 1

Abu **MapeWrap Primer 1** komponentai tarpusavyje sumaišomi. Pilkite komponentą B į komponentą A ir maišykite naudodami létaičių maišytuvą kol derva taps visiškai homogeniška. Mišinio santykis: 3 masės dalys komponento A ir 1 masės dalis komponento B. Jeigu naudojami daliniai produkto pakuočės kiekiai, juos sverkite naudodami elektronines svarstyklės (tokia pati procedūra taikytina ir kitiem dviem komponentų produktams naudojamieims tolesniuose sistemos įrengimo žingsniuose). Norėdami išvengti dozavimo klaidų, naudokite visą pakuočės turinį iš karto. Paruošto **MapeWrap Primer 1** mišinio galiojimo laikas yra 90 minučių +23°C temperatūroje.

#### 2. Užtepkite MapeWrap Primer 1

**MapeWrap Primer 1** gali būti tepamas ant betono voleli arba šepeteliu. Įprastai impregnuojama vienu sluoksniu. Jei pagrindas yra labai porėtas, tepkite antrą sluoksnį, bet tik po to, kai pirmasis sluoksnis visiškai įsigeria į pagrindą. Po grunto užtepi mo išlyginkite pagrindo paviršių užtepdami sluoksnį **MapeWrap 11** arba **MapeWrap 12**, kol grunto sluoksnis dar neišdžiuves.

#### 3. Paruoškite MapeWrap 11 arba MapeWrap 12

Priklausomai nuo aplinkos temperatūros ir planuojamo sistemos įrengimo laiko pasirinkite **MapeWrap 11** arba **MapeWrap 12** (MapeWrap 12 pasižymi ilgesniu mišinio galiojimo laiku). Pilki komponentą B į komponentą A ir maišykite naudodami létaičių maišytuvą, kol gausite vienalytę pilką pastą. Mišinio santykis: 3 masės dalys komponento A ir 1 masės dalis komponento B. Paruošto

**MapeWrap 11** mišinio galiojimo laikas yra 40 minučių +23°C temperatūroje, tuo tarpu kai paruošto **MapeWrap 12** mišinio galiojimo laikas yra apie 60 minučių.

#### 4. Užtepkite MapeWrap 11 arba MapeWrap 12

Betoninių pagrindų, apdorotų gruntu **MapeWrap Primer 1** paviršių padenkite tolygiu 1 mm storio **MapeWrap 11** arba **MapeWrap 12** sluoksniu, kol grunto sluoksnis dar neišdžiuves. Naudodami plokštą mentelę pašalinkite visus



Pluošto įrengimas



Pluošto vynojimas  
ant sijų ir kolonų  
konstrukcijų



Pluošto vynojimas  
ant sijų ir kolonų  
konstrukcijų

## PAKUOTĖ

**MapeWrap C UNI -AX pluoštas tiekiamas 50 m rulonais, supakuotais į kartonines dėžes pagal lentelėje pateiktus žymėjimus:**

	Masė (g/m <sup>2</sup> )	Plotis (cm)	Plotas (m <sup>2</sup> /m)	Plotas (m <sup>2</sup> /rulone)
<b>MapeWrap C UNI-AX 300/10</b>	300	10	0,1	5
<b>MapeWrap C UNI-AX 300/20</b>	300	20	0,2	10
<b>MapeWrap C UNI-AX 300/40</b>	300	40	0,4	20
<b>MapeWrap C UNI-AX 600/10</b>	600	10	0,1	5
<b>MapeWrap C UNI-AX 600/20</b>	600	20	0,2	10
<b>MapeWrap C UNI-AX 600/40</b>	600	40	0,4	20

## EPOKSIDINIŲ DERVŲ IŠEIGOS

### Paviršiaus gruntavimas ir išlyginimas


	Išeiga (g/m <sup>2</sup> )
<b>MapeWrap Primer 1</b>	250-300
<b>MapeWrap 11 ir MapeWrap 12</b>	1500-1600



Antro MapeWrap 31 sluoksnio tepimas

### MapeWrap C UNI-AX impregnavimas

	Masė (g/m <sup>2</sup> )	Išeiga (g/m <sup>2</sup> )	Plotis (cm)	Išeiga (g/m)
<b>MapeWrap 21</b>	300	1200-1300	10	120-130
			20	240-260
			40	480-520
	600	1800-1950	10	180-195
			20	360-390
			40	720-780
<b>MapeWrap 31</b>	300	1000-1100	10	100-110
			20	200-220
			40	400-440
	600	1500-1550	10	150-155
			20	300-310
			40	600-620



Stiprinamo Mazgo pavyzdys:  
1. Viršutinės dalies užlaida 20 cm;  
2. Dvių pluošto juostų įrengimas greta viena kito;  
3. Užlaida išilgine kryptimi 20 cm

paviršiaus nelygumus. Naudokite tą patį produktą nelygumų išlyginimui tose vietose, kur elemeneto kraštai užapvalinami ne mažesniu kaip 2 cm spinduliu.

arba MapeWrap 12 sluoksnio.

### 7. Užklijuokite MapeWrap C UNI-AX pluošta

Ant „šviežio“ MapeWrap 31 sluoksnio klijuokite MapeWrap C UNI-AX. Užtikrinkite, kad neliko jokių susiraukšlėjimų pluošto paviršiuje. Dėvėdami gumiunes apsaugines pirštines, prispauskite pluoštą prie pagrindo visame jo paviršiaus plote ir tepkite antrą MapeWrap 31 dervos sluoksnį. Po šios operacijos, naudodami MapeWrap sistemai skirtą specialų volelių Roller for MapeWrap , išilgine pluoštui kryptimi užvoluokite pluoštą, kad epoxidinė derva įsiskverbtu į visas tuštumas tarp atskirų pluošto plaukelių.

Naudodami Roller for MapeWrap pakartokite tą patį procesą skersine pluoštui kryptimi. Tokiu būdu bus pašainčiami visi likę oro burbulai.



Dengiamas apdailinis /apsauginis Elastocolor Paint sluoksnis

### 5. Paruoškite MapeWrap 31

Abu MapeWrap 31 komponentai tarpusavyje sumaišomi. Pilkite komponentą B į komponentą A ir maišykite naudodami lėtai eigtį maišytuvą kol gausite vienalytę geltonos spalvos pastą. Mišinio santykis: 4 masės dalys komponento A ir 1 masės dalis komponento B. Paruošto MapeWrap 31 mišinio galiojimo laikas yra 40 minučių +23°C temperatūroje.

### 6. Tepkite pirmą MapeWrap 31 sluoksnį

Tepkite tolygū, maždaug 0,5 mm storio MapeWrap 31 sluoksnį naudodami teptuką arba trumpaplaukį voleli. Šią procedūrą atlikite ant vis dar „šviežio“ MapeWrap 11

### Atskirų pluošto elementų jungimas

Stiprinant kolonas, pluošto audinys

# MapeWrap C UNI-AX



Polimerinės matricos,  
sukurtos Mapei Tyrimų  
laboratorijose, vaizdas  
pro mikroskopą

**MapeWrap C UNI-AX** vyniojamas aplink jas, o gretimi pluošto elementai užleidžiami vienas ant kito bent 20 cm.

Tokia pati procedūra atliekama, kai reikia sujungti atskirus pluošto elementus išilgine kryptimi. Užleiskite pluoštą vienas ant kito bent 5 cm skersine kryptimi pluošto plaukeliams.

Tokiu būdu palengvinsite jo įrengimą ant pagrindo. Po pluošto įrengimo ir prispaudimo naudojant voleli **Roller for Mapewrap**, audinys neturi būti judinamas.

**Kelių MapeWrap C UNI-AX sluoksnį  
įrengimas, kol epoksidinė derva dar „šviežia“ (24 val. laikotarpyje)**

**Įrengiant naudojant „šlapią“ sistemą  
pakartokoite šiuos žingsnius:**

- Impregnuokite pluoštą naudodami **MapeWrap 21**.
- Užklijuokite **MapeWrap C UNI-AX** pluoštą.

**Įrengimas naudojant „sausą“ sistemą:**

- Užklijuokite **MapeWrap 31**, sluoksnį ir priklijuokite **MapeWrap C UNI-AX** audinį.
- Užtepkite antram **MapeWrap 31** sluoksnį.

**Pastaba:** jei papildomi pluoštinio audinio sluoksniai įrengiami praėjus daugiau kaip 24 valandoms po paskutinio sluoksnio įrengimo, paskutinis sukietėjęs sluoksnis turi būti pašiauštas.

## APSAUGINIS PADENGIMAS

Apsauginis padengimas gali būti atliekamas iš karto po to, kai epoksidinė sistema galutinai sukietėja (maždaug po 1-2 dienų +23°C temperatūroje). Apsauginis sluoknis gali būti įrengiamas naudojant elastiną dvių komponentų cementinių sliedinių **Mapelastic** arba elastinguos akrilinius dažus **Elastocolor**.

**Paint.** Šiuo produkty panaudojimo eiga ir pritaikymo sritis žiūrėkite atitinkamuose techniniuose duomenų lapuose. Šie produktai sukuria efektyvų apsauginį barjerą nuo žalingos UV spindulių. Jų panaudojimams ypač rekomenduojamas, jeigu stiprinamos konstrukcijos bus veišiamos tiesioginių saulės spinduliu.

## SAUGOS NURODYMAI ĮRENGIMO METU IR PO ĮRENGIMO

- Įrengimo metu temperatūra turi būti ne žemesnė nei +5°C (arba + 10°C, jei naudojamas **MapeWrap Primer 1**) ir konstrukcija turi būti apsaugota nuo lietaus bei vėjo atneštų dulkių.
- Po darbų atlikimo sustiprintiems paviršiams palaikykite aukštęsne nei +5°C (arba + 10°C, jei naudojamas **MapeWrap Primer 1**) temperatūrą.
- Apsaugokite paviršių nuo lietaus bent 24 valandas. Jei minimali temperatūra yra ne žemesnė nei +15°C, arba bent 3 dienas, jei temperatūra yra žemesnė.

## Valymas

Dėl didelio aukščiau aprašomų epoksidinių sistemų sukibimo stiprio su metalu, rekomenduojama nuvalyti įrankius tirpikliais (etilo alkoholis, toluenas ir kt.), prieš išdžiūnant produktui.

## LAIKYMAS

Laikytu uždaroe, sausoje patalpoje.

## PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO SAUGOS NURODYMAI

**MapeWrap C UNI-AX** yra produktas, kurio naudojimas apibrėžiamas pagal dabartinius ions Europos Sajungoje galiojančius reglamentus (Reg. 1906/ 2007/ CE - REACH). Pagal šį reglamentą šiam produktui netaikomas reikalavimas turėti produkto Saugos Duomenų Lapi. Bet kuriuo atveju produkto panaudoji mo met u rekomenduojama dėvėti apsaugines pirštines ir akinius, taip pat laikytis visų standartinių darbo vietas saugos taisyklių.

**PRODUKTAS SKIRTAS NAUDOTI  
PROFESIONALAMS.**

## ISPĖJIMAS

Nors techninė informacija ir rekomendacijos šiame produkto duomenų lape yra pateiktos pagal geriausius turimus mūsų duomenis ir patirtį, bet kuriuo atveju visą aukščiau pateiktą informaciją reikia vertinti kaip rekomendacinej ir įsitikinti jos tikslumu ilgą laiką ją naudojant; dėl šios priežasties asmuo, norintis naudoti produkta, iš anksto turi įsitikinti, kad jis tinkam pagal norimą naudoti paskirtį. Bet kuriuo atveju naudotojas pats yra atsakingas už visas produkto naudojimo paskirtis. Visais atvejais vartotojas pats atsako už visas pasekmes, susijusias su produkto naudojimu.

Dabartinę techninių duomenų lapo versiją rasite mūsų internetinėje svetainėje [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

## TEISINIS PRANEŠIMAS

Šio techninio duomenų lapo (TDL) turinį galima kopijuoti į kitą su projektu susijusį dokumentą, tačiau tas dokumentas nepapildo ir nepakeičia TDL numatyti MAPEI gaminio montavimo metu galiojančių reikalavimų. Naujausią TDL ir informaciją apie garantiją galite atsisiųsti iš svetainės [www.mapei.no](http://www.mapei.no)  
**ESANT BET KOKIEMS ŠIAIME TDL  
ARBA JO PAGRINDU PARENGTUOSE  
DOKUMENTUOSE PATEIKIAMŲ  
FORMULUOCIŲ ARBA REIKALAVIMŲ  
PAKEITIMAMS, MAPEI NEPRISIMA  
ATSAKOMYBĖS.**

**Visa trūkstama informacija  
apie produktą galima  
pagal užklausimą ir  
[www.mapei.no](http://www.mapei.no)**



Bet koks šiame techniniame duomenų lape esančių tekstu, nuotraukų ar iliustracijų paskelbimas ar reprodukcija yra draudžiama, o pažiešinėjimas gali būti patrauktas baudžiamuoju atsakomybės