

# Mapeprim SP

## Dviejų komponentų epoksidas be tirpiklių



### KUR NAUDOTI

**Mapeprim SP** yra sintetinio pagrindo dervos gruntas, kuris užtikrina gerą sukibimą su išlyginančiais komponentais ir cementiniais mišiniais ant neabsorbuojančių ir sudėtingų pagrindų.

### Keli panaudojimo pavyzdžiai

- Ruošti lygias ir tvirtas cementines grindis ir lyginti esamus keraminių plytelių ir natūralaus akmens paviršius, naudojant kartu su išlyginimo medžiagomis (pvz., **Ultraplan** arba **Planolit**).
- Anhidrido, magnio ir gipso paviršiams paruošti prieš išlyginimą arba keraminių plytelių klojimą.
- Kloto asfalto, medienos, medienos drožlių plokščių, metalo lakštų, PVC ir dažytiems paviršiams.

### TECHNINĖS SAVYBĖS

**Mapeprim SP** gruntą sudaro du komponentai (A+B). Tiksliai sumaišius, padengus ir išdžiovinus, **Mapeprim SP** sukietėja į plėvelę, patikimai saugančią nuo vandens ir senėjimo.

Kadangi **Mapeprim SP** yra tirpus vandenyje, jis yra nedegus ir gali būti sandėliuojamas be papildomų apsauginių priemonių.

### NAUDOJIMO PROCEDŪRA

#### Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti švarus, sausas, be tepalų, aliejų,

dažų likučių, gipso dalelių ir dulkių. **Mapeprim SP** negalima naudoti, jei pagrindas yra drėgnas arba veikiamas kylančios drėgmės.

#### Grunto paruošimas

**Mapeprim SP** sudaro du skirtingų spalvų (šviesiai melsvas ir baltas) atskirai supakuoti komponentai (A+B), kuriuos reikia sumaišyti lygiomis dalimis, taip išgaunant vienalytę spalvą.

Gruntą reikia panaudoti per 3 valandas nuo sumaišymo.

#### Grunto tepimas

**Mapeprim SP** galima tepti šepėčiu, voleliu, gumine kempine ar šluoste kiekiais nuo 100 iki 200 g/m<sup>2</sup>, priklausomai nuo pagrindo sugerties laipsnio ir tekstūros.

Norėdami pagerinti apdorojimo paprastumą, **Mapeprim SP** galite praskiesti maždaug 5–10% vandens.

Prieš tepdami išlyginamąjį sluoksnį arba gipsą, palaukite, kol gruntas taps permatomas, bet vis dar bus tūsus. Priklausomai nuo pagrindo tipo, temperatūros, drėgnumo ir vėdinimo darbo vietoje, gruntas išdžiūna per 1–3 val.

Bet kuriuo atveju laukti ilgiau nei 24 val. nerekomenduojama.

# Mapeprim SP



Mapeprim SP  
naudojimas



Centrinis bankas,  
Nigerija, Afrika



Bokštai dvyniai,  
Viena, Austrija

## TECHNINIAI PARAMETRAI (tipinės vertės)

### PRODUKTO APRAŠYMAS

	Dalis A	Dalis B
<b>Konsistencija:</b>	takus skystis	takus skystis
<b>Spalva:</b>	šviesiai melsva	balta
<b>Tankis (g/cm<sup>3</sup>):</b>	1,2	1,03
<b>pH:</b>	7	10
<b>Sausos kietosios masės kiekis (%):</b>	61	41
<b>Brookfield klampumas (mPa·s):</b>	19.000 (aps./min. 10 - 6 rotorius)	1.400 (aps./min. 10 - 2 rotorius)

### NAUDOJIMO INFORMACIJA (prie +20°C - 50% sant. dr.)

<b>Maišymo santykis:</b>	dalis A : dalis B = 1 :1
<b>Mišinio "Brookfield" klampumas (mPa·s):</b>	8000 (2 rotorius - 10 aps./min.)
<b>Mišinio tankis (kg/m<sup>3</sup>):</b>	1100
<b>Sumaišytą mišinį panaudoti per:</b>	maždaug 3 val.
<b>Leistina temperatūra naudojimo metu:</b>	nuo +5°C iki +40°C
<b>Prieš klojant išlyginamąjį sluoksnį palaukti:</b>	nuo 1 iki 3 val.
<b>Išlyginamąjį sluoksnį reikia pakloti per:</b>	per 24 val.

## Valymas

Įrankius, konteinerius ir drabužius reikia iš karto nuplauti švariu vandeniu.

## IŠEIGA

Išeiga skiriasi nuo 0,1 iki 0,2 kg/m<sup>2</sup>, priklausomai nuo pagrindo porėtumo.

## PAKUOTĖ

4+4 kg ir 2+2 kg statinėse.

## SAUGOJIMAS

**Mapeprim SP** gali būti saugomas 12 mėnesių originalioje, uždaroje pakuotėje.

## PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO SAUGOS NURODYMAI

**Mapeprim SP**, dalis A dirgina akis ir odą bei gali sukelti alerginę reakciją asmenims, kurie yra jautrūs jos komponentams. Vilkėkite apsauginius drabužius, pirštines ir akinius. Kontakto su akimis atveju nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į gydytoją.

**Mapeprim SP** komponentai A ir B yra pavojingi vandens organizmams - reikia užtikrinti, kad produktas nepatektų į aplinką. Dėl papildomos ir išsamios informacijos apie saugų produkto panaudojimą, prašome remtis mūsų paskutine Produkto Saugos Duomenų Lapo versija.

PRODUKTAS SKIRTAS NAUDOTI PROFESIONALAMS.

## PERSPĖJIMAS

*Nors techninė informacija ir rekomendacijos šiame produkto duomenų lape yra pateiktos pagal geriausiai turimus mūsų duomenis ir patirtį, bet kuriuo atveju visą aukščiau pateiktą informaciją reikia vertinti kaip rekomendacinę ir įsitikinti jos tikslumu ilgą laiką ją naudojant; dėl šios priežasties asmuo, norintis naudoti produktą, iš anksto turi įsitikinti, kad jis tinka pagal norimą naudoti paskirtį. Bet kuriuo atveju naudotojas pats yra atsakingas už visas produkto naudojimo paskirtis. Visais atvejais vartotojas pats atsako už visas pasekmes, susijusias su produkto naudojimu.*

**Dabartinę techninių duomenų lapo versiją rasite mūsų internetinėje svetainėje [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

**Visa trūkstama informacija apie produktą galima pagal užklausimą ir [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



**Mapeprim  
SP**



**BUILDING THE FUTURE**

Bet koks šiame techniniame duomenų lape esančių tekstų, nuotraukų ar iliustracijų paskelbimas ar reprodukcija yra draudžiamas, o pažeidėjas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

**533-1-2014**

(LT) A.G. BETA