




Ultratop Loft F

Vieno komponento stambiagrūdė cementinė pasta, dengiama mentele iki 2 mm storio sluoksniais, skirta kurti dekoratyviniams grindų ir sienų paviršiams su mentelės ar marginimo efektu



0474

KUR NAUDOJAMA

Ultratop Loft F yra idealus produktas, norint vidaus patalpose sukurti dekoratyvinius grindų ir sienų paviršius su ryškiu marginimo efektu. Dėl lengvo naudojimo, universalumo ir puikios atsparumo nusidėvėjimui, šis produktas puikiai tinka kurti grindų paviršių, kuris yra intensyviai veikiamas pėsčiųjų eismo, pavyzdžiui parduotuvėse, restoranuose, registratūrose, privačiuose namuose, kavinėse, viešbučiuose ir salonuose, ir bendrai visose zonose, susijusiose su vidaus patalpų dekoravimu viešųjų pastatų sektoriuje. Produkto konsistencija, sumažintas dengiamo sluoksnio storis, galimybė dengti ant vertikalų paviršių ir plati spalvinė gama leidžia sukurti begalę originalių ir unikalių dangos variacijų.

Keletas dengimo pavyzdžių

- Dekoratyvinės grindys prekybos centruose.
- Dekoratyvinės grindys gyvenamosiose patalpose.
- Dekoratyvinė grindų, sienų ir lubų danga sumentelės efektu.
- Dekoratyvinės grindys ir sienos kavinėse ir restoranuose.
- Dekoratyvinės grindys sveikatingumo centruose, viešbučių registratūrose ir salonuose.
- Visose viešosiose erdvėse, kur reikalinga lygi ir mentelės efektą turinti natūralaus betono danga.

TECHNINĖS SAVYBĖS

Miltelių pavidalo **Ultratop Loft F** yra pagamintas pagal MAPEI R&D laboratorijų formuluotes iš specialių greitai stingstančių ir džiūstančių rišamųjų medžiagų, kokybiško kvarcinio smėlio, sintetinės dervos ir specialių priemaišų.

Sumaišytas su vandeniu ir pigmentu **Ultratop Easycolor** gaunama mentele tepama pasta, kurią lengva tepti ranka su lygia, teflonine arba plienine mentele.

Be to, dėl kreminės produkto konsistencijos, galima išgauti itin originalią dekoratyvinę apdailą su daugybe atspalvių, pavyzdžiui klasikinį mentelės raštą ar marginimo efektą.

Sustingęs **Ultratop Loft F** yra itin atsparus nusidėvėjimui.

PRIVALUMAI

- Lengvai pagaminama: galima maišyti tik su vandeniu ir, jei reikia spalvos pridėti iš anksto sudozuoto pigmento **Ultratop Easycolor**. Lengva dengti mentele ir greitai džiūsta.
- Universalus: galima naudoti tiek naujoms grindims sukurti, tiek senam pagrindui atnaujinti.
- Galima dengti ir ant horizontalių, ir ant vertikalų paviršių.
- Tinka naudoti tiek komercinėse, tiek gyvenamosiose patalpose.

- Galima suteikti atspalvį naudojant-specialų **Ultratop Easycolor** pigmentą.
- Įrengtus paviršius galima greitai naudoti.

REKOMENDACIJOS

- Nedengti **Ultratop Loft F** ant dulkėtų ar grūdėtų paviršių, ar ant paviršių su tepalo ar riebalų dėmėmis.
- Į **Ultratop Loft F** nemaišyti kalkių, cemento, gipso ar kitų rišamųjų medžiagų.
- Nedengti **Ultratop Loft F** ant pagrindo, veikiamo kylančios drėgmės (susisiekite su MAPEI Techninio aptarnavimo skyriumi).
- Nenaudoti **Ultratop Loft F**, jei temperatūra žemesnė nei +5 °C, ar aukštesnė nei +35 °C.
- Nenaudoti **Ultratop Loft F** lauko paviršiams.
- **Ultratop Color Paste** pigmentas yra vienintelis produktas, naudojamas suteikti atspalvį **Ultratop Loft F**.

NAUDOJIMO PROCESAS

Paviršiaus paruošimas

Paviršius turi būti sausas, tvirtas, ant jo neturi būti dulkių, atsilaisvintųjų ar atsiskyrusių dalių, dažų, vaško, tepalų, rūdžių ar kokių nors kitų medžiagų, galinčių paveikti sukibimą. Kad būtų užtikrintas tinkamas padengimas ir atsiskleistų geriausios **Ultratop Loft F** eksploatacinės savybės, labai svarbu paviršių paruošti laikantis instrukcijų. Tinkamiausias būdas paruošti paviršių, nušlifavimas deimantiniu disku, po to pašalinant visas dulkes dulkių siurbliu. Kad apsaugotumėte paviršių nuo pažeidimų, jam paruošti nenaudokite cheminių medžiagų (pvz. neplaukite rūgštimi) ar didelę kalamąją jėgą turinčių įrankių.

Pašalinkite defektus, tokius kaip skylės, įdubimai, įtrūkimai ir pan., naudodami **Eporip**, **Primer SN** ar **Mapefloor I 300 SL** produktus, priklausomai nuo defektų ir įtrūkimų pločio ir gylio. Jei pagrindą reikia sutvirtinti, naudokite **Primer MF**.

Išlyginkite gilius įdubimus ar stipriai pažeistas grindų paviršiaus vietas naudodami **Mapefloor EP19** trijų komponentų epoksidinį skiedinį.

Atstatykite stipriai pažeistas siūles naudodami tuos pačius produktus. Griežtai nesilaikant aukščiau išvardintų nurodymų, galutinio paviršiaus kokybė gali būti prasta.

Pagrindo gruntavimas

Horizontalūs paviršiai

Laikydami mechaninio apdirbimo procedūras, nugruntuokite betoninį ir/ar keramikinį horizontalų paviršių naudodami **Primer SN**, kur reikia, sutvirtintą **Mapenet 150** stiklo pluošto tinkleliu, ir užbarstykite **Quartz 0.5** kvarciniu smėliu. Paruoškite **Primer SN** pildami komponentą B į komponentą A ir sumaišykite juos naudodami lėtaeigį grąžtą su spiraliniu maišymo įtaisu, kol gausis vienalytė, lygi pasta. Kai tik pasta bus paruošta, maišydami pilkite į ją 20% **Quartz 0.5** kvarciniu smėliu ir maišykite dar kelias minutes, kol susiformuos vienalytis, lygus mišinys.

Pilkite masę ant dengiamų grindų ir tolygiai paskirstykite ją lygia mentele arba lygiu grėbliu. Kol masė dar drėgna, apibarstykite paviršių **Quartz 0.5** kvarciniu smėliu. Kai **Primer SN** sukietės, pašalinkite smėlio perteklių pramoniniu dulkių siurbliu.

Vertikalūs paviršiai

Vertikalūs paviršiai turi būti nugruntuojami iš anksto, teptuku arba voleliu užtepant sluoksnį **Primer Grip White**. Prieš dengdami paviršų **Ultratop Loft F**, palikite gruntą nudžiūti, priklausomai nuo aplinkos sąlygų ir paviršiaus įgeriamumo. Apdoroti sugeriančius vertikalius paviršius, (betoną, gruntavimą, nugarines dangas ir gipso plokščių sienas), padengian t **Primer LT** sluoksniu, praskiestu vandeniu 1:1 ar 1:2, priklausomai nuo substrato sugeriamumo. Prieš tepant **Ultratop Loft F** paviršių išdžiovinti, priklausomai nuo aplinkos sąlygų ir pagrindo sugeriamumo.

Produkto paruošimas

Galima paruošti bazinės baltos ir/arba neutralios spalvos produktą sumaišius **Ultratop Loft F** tik su vandeniu. Į tinkamą indą supilkite produktą ir pripilkite 25-29% vandens pagal produkto svorį. Maišykite lėtai elektriniu maišytuvu, kol susidarys vientisa pasta be gumulų.

Jei reikia spalvotos dangos, **Ultratop Loft F** galima maišyti iš karto švariame, didesniame inde, kad į jį tilptų iš anksto sudužutas pigmentas **Ultratop Easycolor**. Vandens pilti nereikia.

Maišymo proporcija: viena 1,5 l talpos skardinė **Ultratop Easycolor** pigmento 5 kg **Ultratop Loft F** cementinio mišinio (**Ultratop Easycolor** spalvą galima rinktis iš siūlomos paletės). Pastaba: į mišinį galima įpilti švaraus vandens iki 4% nuo cementinio mišinio svorio, priklausomai nuo apdirbamos vietos ir reikalingos mišinio konsistencijos.

Maišykite mišinį lėtai elektriniu maišytuvu, kol susidarys vientisa pasta be gumulų. Šios sistemos pranašumas yra tas, kas ji yra praktiškesnė, nes labai lengvai iš dviejų bazinių **Ultratop Loft F** spalvų (baltos ir neutralios) galima pasigaminti norimos spalvos produktą.

Produkto dengimas

Denkite vieną ar daugiau **Ultratop Loft F** sluoksnių naudodami lygią gumą, plienu ar teflonu dengtą mentelę, kol išgausite norimą efektą. Kiekvienas sluoksnis turi būti nestoresnis nei vienas mm. Kad suformuotumėte lygų, vienodą paviršių su likusiomis matomomis mentelės žymėmis (nedideliais iškilimais) ant sukietėjusio paviršiaus, nušlifaukite **Ultratop Loft F** paviršių prieš dengiant kiekvieną sluoksnį ir padengus paskutinįjį (tai gali būti ir **Ultratop Loft W** sluoksnis). Prieš šlifavimą, kiekvienas sluoksnis turi būti visiškai išdžiūvęs.

Prieš šlifuojant paviršių tarp sluoksnių palaukite, kol jis visiškai išdžiūs.

Rekomenduojame šlifavimui naudoti šlifuoeklį su viena galvute ir 80-200 numerio šlifavimo popieriumi, priklausomai nuo norimo išgauti efekto.

TECHNINIAI DUOMENYS (tipinės reikšmės)

Atsižvelgiant į Europos standartą:

– EN 13813:2002, CT - C25 - F10 - A9-A2_f-s1-d0**PRODUKTO TAPATUMAS**

Konsistencija:	smulkūs milteliai
Spalva:	balta ar natūrali
Tūrinis tankis (kg/m³):	1 100
Sausosios medžiagos kiekis (%):	100

NAUDOJIMO DUOMENYS (esant +23°C - 50% RH)

Mišinio santykis:	apie 25-29 dalys vandens 100 Ultratop Loft F svorio dalių
Mišinio tankis (kg/m³):	1 600
Mišinio pH vertė:	11
Dengimo temperatūra:	nuo +5 °C iki +35 °C
Mišinio galiojimo laikas:	20 mins.
Stingimo laikas:	80 mins.
Tinkamas vaikščioti po:	3 valandų
Laukti prieš dengiant kitą sluoksnį:	6 valandas
Laukti prieš dengiant baigiamąjį sluoksnį:	6 - 24 valandas

GALUTINĖS CHARAKTERISTIKOS

Savybė	Bandymo būdas	Reikalavimai pagal EN 13813 standartą cementinėms grindims	Produkto charakteristika	
Gniuždomasis stipris:	EN 13892-2	5 < N/mm ² < 80 (28 dienos)	+ 23 °C	
			24 val.	8
			7 dienos	18
			28 dienos	25
Lenkiamasis stipris:	EN 13892-2	1 < N/mm ² < 50 (28 dienos)	+ 23 °C	
			24 val.	4
			7 dienos	8
			28 dienos	10
Atsparumas nusidėvėjimui pagal Taber testą (H22 diskas, 500 g, 200 apsisukimų) išreikštas masės nuostoliu:	ASTM D4060		+ 23 °C	
			7 dienos	0.7
			28 dienos	0.5
Atsparumo nusidėvėjimui laipsnis (Böhme testas):	EN 13892-3	1.5 < cm ³ /50 cm ² < 22	+ 23°C	
			28 dienos	9
Reakcija į ugnį:	EN 13501-1	Reikšmę nurodo gamintojas	A2 _{FL} -s1 A2-s1-d0	
Castor Chair bandymas (tipas W, n. 25000 ciklai):	EN 425		Atskyrimas: ne Itrūkimai: ne	

Ultratop Loft F

Baigiamasis sluoksnis

Užtepus paskutinį **Ultratop Loft F** arba **Ultratop Loft W** sluoksnį (jis turi būti visiškai sausas), po 6 – 24 val. paviršių reikia apsaugoti nuo drėgmės įgėrimo su **Ultratop Base Coat** sluoksniu. Po to tepamas viršutinis sluoksnis iš **Mapefloor Finish** produktų linijos. Tinkamiausias produktas viršutiniam sluoksniui pasirenkamas pagal pageidaujamą išvaizdą arba atsparumą dilimui. Patarimų ir informacijos gausite iš MAPEI techninių paslaugų skyriaus.

Valymas

Kol neuždžiuvo, **Ultratop Loft F** likučius nuo įrankių pašalinkite vandeniu.

SĄNAUDOS

Vienam sluoksniui reikia 0,7-1,0 kg/m².

PAKUOTĖ

Ultratop Loft F tiekiamas 20 kg maišais 4 x 5 kg dėžės su aliuminėmis pakuotėmis.

SANDĖLIAVIMAS

Ultratop Loft F yra tinkamas naudoti 12 mėnesių (20kg maišai) ir 24 mėnesius, (4 x 5 kg maišai), laikant originalioje pakuotėje, sausoje vietoje.

PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO SAUGOS NURODYMAI

Instrukciją dėl saugaus produkto naudojimo galite rasti saugos duomenų lape, kurį rasite www.mapei.no

PRODUKTAS SKIRTAS NAUDOTI PROFESIONALAMS.

ĮSPĖJIMAS

Nors techninė informacija ir rekomendacijos šiame produkto duomenų lape yra pateiktos pagal geriausius turimus mūsų duomenis ir patirtį, bet kuriuo atveju visą aukščiau pateiktą informaciją reikia vertinti kaip rekomendacinę ir įsitikinti jos tikslumu ilgą laiką ją naudojant; dėl šios priežasties asmuo, norintis naudoti produktą, iš anksto turi įsitikinti, kad jis tinka pagal norimą naudoti paskirtį. Bet kuriuo atveju naudotojas pats yra atsakingas už visas produkto naudojimo pasekmes. Visais atvejais vartotojas pats atsako už visas pasekmes, susijusias su produkto naudojimu.

Dabartinę techninių duomenų lapo versiją rasite mūsų internetinėje svetainėje www.mapei.no

TEISINIS PRANEŠIMAS

Šio techninio duomenų lapo (TDL) turinį galima kopijuoti į kitą su projektu susijusį dokumentą, tačiau tas dokumentas nepapildo ir nepakeičia TDL numatytų MAPEI gaminio montavimo metu galiojančių reikalavimų. Naujausią TDL ir informaciją apie garantiją galite atsisiųsti iš svetainės www.mapei.no
ESANT BET KOKIEMS ŠIAME TDL ARBA JO PAGRINDU PARENGTUOSE DOKUMENTUOSE PATEIKIAMŲ FORMULUOČIŲ ARBA REIKALAVIMŲ PAKEITIMAMS, MAPEI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS.

Visa trūkstama informacija apie produktą galima pagal užklausimą ir www.mapei.no

