

# Mapelux Opaca

**Dviem sluoksniais  
kryžmai tepamas  
didelio stiprumo matinis  
metalizuotas vaškas**

## **KUR NAUDOJAMAS**

**Mapelux Opaca** naudojamas su **Mapefloor System** technologija pagamintų grindų, kurios labai intensyviai naudojamos visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose, tokiuose kaip parduotuvės, salonai, butai, biurai ir kt., apsaugai arba grindų, kurių paviršius padengtas naudojant **Ultratop** technologiją, lengvesnei priežiūrai.

## **Keli naudojimo pavyzdžiai**

- **Mapefloor System** epoksidinių grindų visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose profilaktinė priežiūra.
- **Ultratop** savaime išsilyginančių grindų salonuose, parduotuvėse ir butuose profilaktinė priežiūra.
- Su **Ultratop** ir natūraliais užpildais pagamintų dekoratyvinių grindų, padengtų atitinkamu viršutiniu sluoksniu, salonuose, parduotuvėse ir butuose profilaktinė priežiūra.

## **TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS**

**Mapelux Opaca** yra matinis metalo dulkių turintis vaškas, pasižymintis dideliu atsparumu intensyviai eismui ir dažnam valymui netgi naudojant agresyvius valiklius. Polimero siūlinių molekulių kryžminės jungtys tvirtai sujungia visus produkto komponentus, todėl įprastai valant nuo **Mapelux Opaca** vaško plėvelės lengvai nusivalo visos dėl intensyvaus eismo atsiradusios dėmės.

**Mapelux Opaca** yra labai takus, todėl juo lengvai ir greitai padengiamas grindų paviršius.

## **REKOMENDACIJOS**

- Nenaudokite esant žemesnei nei +10°C temperatūrai.

## **NAUDOJIMO TVARKA**

### **Paviršiaus paruošimas**

Pakloję **Mapefloor System** grindis palaukite bent 24 valandas ir tik tada vaškuokite jas **Mapelux Opaca** vašku. Ant **Ultratop** grindų, kurios padengtos paviršiaus apsaugos sluoksniu, tepkite **Mapelux Opaca** tik.

### **Produkto naudojimas**

**Mapelux Opaca** reikia tepti dviem kryžmai persidengiančiais sluoksniais, kad paviršius būtų gerai apsaugotas.

Specialia vaško glaistykle tolygiai užtepkite pirmąjį **Mapelux Opaca** sluoksnį. Kai pirmasis sluoksnis visiškai išdžiūva, tepkite antrąjį sluoksnį pirmajam sluoksniui statmena kryptimi.

### **Valymas**

Darbai su **Mapelux Opaca** naudotus įrankius ir įrangą galima nuplauti vandeniu.

### **IŠEIGA**

50 g/m<sup>2</sup>.

### **PAKUOTĖ**

**Mapelux Opaca** tiekiamas 10 kg talpose.

### **LAIKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS**

**Mapelux Opaca** gali būti laikomas 12 mėnesių originalioje pakuotėje, esant +10°C iki +30°C temperatūrai. Saugoti nuo užšalimo.

# Mapelux Opaca



## TECHNINIAI DUOMENYS (tipinės vertės)

### PRODUKTO IDENTIFIKAVIMO DUOMENYS

Išvaizda:	emulsija
Spalva:	melsvai balta
Tankis (g/cm <sup>3</sup> ):	1.036
Sausųjų medžiagų kiekis (%):	23

### PRODUKTO NAUDOJIMAS (prie +23°C ir 50% sant. drėg.)

Naudojimo temperatūra:	nuo +10°C iki +30°C
pH:	8.4 ± 0.2

### PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO SAUGOS NURODYMAI

Instrukciją dėl saugaus produkto naudojimo galite rasti saugos duomenų lape, kurį rasite [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

PRODUKTAS SKIRTAS NAUDOTI PROFESIONALAMS.

### ĮSPĖJIMAS

Nors techninė informacija ir rekomendacijos šiame produkto duomenų lape yra pateiktos pagal geriausius turimus mūsų duomenis ir patirtį, bet kuriuo atveju visą aukščiau pateiktą informaciją reikia vertinti kaip rekomendacinę ir įsitikinti jos tikslumu ilgą laiką ją naudojant; dėl šios priežasties asmuo, norintis naudoti produktą, iš anksto turi įsitikinti, kad jis tinka pagal norimą naudoti paskirtį. Bet kuriuo atveju naudotojas pats yra atsakingas už visas produkto naudojimo paskirtis. Visais atvejais vartotojas pats atsako už visas pasekmes, susijusias su produkto naudojimu.

Dabartinę techninių duomenų lapo versiją rasite mūsų internetinėje svetainėje [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

### TEISINIS PRANEŠIMAS

Šio techninio duomenų lapo (TDL) turinį galima kopijuoti į kitą su projektu susijusį dokumentą, tačiau tas dokumentas nepapildo ir nepakeičia TDL numatytų MAPEI gaminio montavimo metu galiojančių reikalavimų. Naujausią TDL ir informaciją apie garantiją galite atsisiųsti iš svetainės [www.mapei.no](http://www.mapei.no)  
**ESANT BET KOKIEMS ŠIAME TDL ARBA JO PAGRINDU PARENGTUOSE DOKUMENTUOSE PATEIKIAMŲ FORMULUOČIŲ ARBA REIKALAVIMŲ PAKEITIMAMS, MAPEI NEPRISIIMA.**

**Visa trūkstanta informacija apie produktą galima pagal užklausimą ir [www.mapei.no](http://www.mapei.no)**

Bet koks šiame techniniame duomenų lape esančių tekstų, nuotraukų ar iliustracijų paskelbimas ar reprodukcija yra draudžiama, o pažeidėjas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn



BUILDING THE FUTURE

2040-02-2018 (LT)